

Technisches Merkblatt
GRAVIT 630
Klebe – und dichtmasse

EIGENSCHAFTEN	
<p>POLYURETHAN DICHT- UND-KLEBEMASSE GRAVIT 630 – ist ein 1K-Polyurethan-Produkt, das dank der Reaktion mit der Luftfeuchtigkeit aushärtet. Es wird für das Abdichten der Stöße von Blechen und Schweißstellen eingesetzt. Das Produkt weist auch klebende, schalldämmende und schwingungsdämpfende Eigenschaften auf. Es bildet eine robuste und flexible Beschichtung. Es schrumpft und bricht nicht. Die Polyurethan-Dichtmasse GRAVIT 630 zeichnet sich durch ein sehr gutes Haftvermögen an rohen und beschichteten Blechen sowie Glas, Beton, Holz und Keramik aus. Die Masse kann mit beliebigen Füllern und Acryllacken beschichtet werden. Sie ist wasser- und witterungsbeständig.</p>	
ANWENDUNG	
<p>GRAVIT 630 wird für das Abdichten der geschweißten Stöße der Bauteile aus Metall, Abwasserkanälen, Leuchten, Dächern, Fenstern und anderen Bauteilen der Karosserie empfohlen. Das Produkt klebt und dichtet zugleich ab.</p> <p>Es kann als eine schall- und schwingungsdämpfende Beschichtung eingesetzt werden.</p>	
VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES	
<p>Rost entfernen. Vor dem Aufbringen der Masse sollte die Oberfläche sauber, trocken und entfettet sein.</p>	
VORGEHENSWEISE	
<p>Die Spitze des Applikators abschrauben. Die Aluminiumplombe durchstechen. Dann die Spitze des Applikators so abschneiden, dass man einen richtigen Druckdurchmesser erhält. Anschließend kann man mit dem Ausdrücken per Hand- oder Druckluftpistole anfangen. Für beste Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung des Produktes bei Temperaturen zwischen +5°C und +40°C.</p>	
AUSHÄRTEZEIT	
<p>Staubtrockenheit der Schicht</p> <p>Aushärtezeit bei einer Stärke von 3 - 4 mm</p>	<p>60 Minuten 20 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 55%.</p> <p>24 Stunden bei 20 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 55%.</p>
LACKIEREN	
<p>Je nach Stärke der aufgetragenen Schicht kann nach 1 bis 2 Stunden mit dem Lackieren begonnen werden.</p>	
TERMISCHE BESTÄNDIGKEIT NACH AUSHÄRTUNG	
<p>-40°C ÷ +100°C</p>	
FARBE	
<p>Schwarz, grau, weiß</p>	

GEHALT AN FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN (VOC)	
VOC II/B/e Grenzwert* = 840g/l	93 g/l
*Für streich- bzw. spritzfertige Mischung gemäß den Anforderungen der EU-Richtlinie 2004/42/CE.	
REINIGUNG DER WERKZEUGE	
Verdünner für Acrylserzeugnisse THIN 850 oder Nitroverdünner.	
LAGERBEDINGUNGEN	
In trockenen und kühlen Räumen, fern von jeglichen Feuer- und Wärmequellen aufbewahren. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.	
VERFALLSDATUM	
GRAVIT 630	12 Monate bei 20 °C.
SICHERHEIT	
Siehe Sicherheitsdatenblatt	
BEMERKUNGEN	
Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch geeignet.	
SONSTIGE ANGABEN	
<p>Registernummer 000024104</p> <p>Die hohe Qualität unserer Systeme ist das Ergebnis von Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben in diesem Dokument entsprechen unseren aktuellen Kenntnissen über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Wir garantieren hohe Qualität unter der Bedingung, dass unsere Gebrauchsanweisungen beachtet und die Arbeiten im Einklang mit den Regeln guter Handwerkskunst durchgeführt werden. Es ist erforderlich, vor dem Produkteinsatz einen Test wegen der möglichen unterschiedlichen Reaktionen des Produktes mit verschiedenen Stoffen durchzuführen. Eine Verantwortung kann von uns nicht übernommen werden, wenn das Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unseres Einflusses liegen.</p>	