

Technisches Merkblatt

Spectral PLAST 705

Haftvermittler, der die Haftung von Füllern, Lacken und farbigen Acryllacken an Stahl, galvanisiertem Stahl, Aluminium und den meisten Kunststoffen erhöht







Spectral PLAST 705









VERWANDTE PRODUKTE

Haftvermittler

EIGENSCHAFTEN

- Ausgezeichnetes Haftvermögen
- OBLIGATORISCH beim Lackieren von Polypropylen und seinen Mischungen
- EMPFOHLEN beim Lackieren anderer Kunststoffe

UNTERGRÜNDE				
Kunststoffe	Siehe Anleitung DE_SI_Lackieren von Kunststoffen.			
Stahl	Entfetten, mit Schleifwolle mattieren, nochmals entfetten.			
Galvanisierter Stahl				
Rostfreier Stahl				
Polyester- und Epoxidlamine				
Aluminium				
Achtung: SPECTRAL PLAST 705 ist kein Haftvermittler für Polyethylen (PE) und Teflon (PTFE).				
GEHALT AN FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN				
Zulässiger VOC-Gehalt II/B/e SPECTRAL PLAST 705		840 g/l		
Tatsächlicher VOC-Gehalt SPECTRAL PLAST 705		830 g/l		
Tatsächlicher VOC-Gehalt SPECTRAL PLAST 705, aerosol		710 g/l		
APPLIKATION SPECTRAL PLAST 705				
	Entfetten.			
	Mit Schleifwolle mattieren.			
	Entfetten.			
	Standardpistole mit Schwerkraftzuführung	Düse	Druck	Abstand
		1,2÷1,4 mm	ACHTUNG: Hinweise des Geräteherstellers beachten.	
	Anzahl der Schichten	1÷2		
	Dicke der trockenen Einzelschicht	5÷10 µm		
	Ablüftzeit zwischen den Schichten	5÷10 Min.		

APPLIKATION SPECTRAL PLAST 705 SPRAY	
	Entfetten.
	Mit Schleifwolle mattieren.
	Entfetten.
	30 s
	1+2 Schichten.
	5÷10 Min. / 20°C
	5 s ACHTUNG! Nach Gebrauch ist das Ventil zu säubern. Dazu den Behälter umdrehen und ca. 5s sprühen, bis das Ventil leer wird.
ACHTUNG: Vor dem Auftragen der weiteren Schichten nicht mit Spectral PLAST 705 schleifen.	
AUSHÄRTEZEIT	
	5÷10 Min. / 20 °C
FARBE	
Strohgelb	
REINIGUNG DER WERKZEUGE	
Verdünnung Spectral SOLV 855 oder Nitroverdünnung.	
LAGERUNG	
In trockenen und kühlen Räumen, fern von Feuer- und Wärmequellen aufbewahren. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.	

HALTBARKEIT	
Spectral PLAST 705	24 Monate/20°C
Spectral PLAST 705 SPRAY	5 Jahre/20°C
SICHERHEIT	
Siehe Sicherheitsdatenblatt	
SONSTIGE ANGABEN	
Registernummer: 000024104. Die hohe Qualität unserer Erzeugnisse ist das Ergebnis von Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stimmen mit dem allgemeinen Kenntnisstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten überein. Hierfür verbürgen wir uns unter der Bedingung, dass unsere Gebrauchsanweisungen strikt beachtet werden und die Arbeiten im Einklang mit den bewährten Grundsätzen des Handwerks erfolgen. Es ist erforderlich, vor dem Produkteinsatz einen Test wegen der möglichen unterschiedlichen Reaktionen des Produktes mit verschiedenen Stoffen durchzuführen. Eine Verantwortung kann von uns nicht übernommen werden, wenn das Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die sich außerhalb unserer Kontrolle befinden.	