

Technisches Merkblatt
Spectral UNDER 345
Reaktiv-Haftprimer







VERWANDTE PRODUKTE


Spectral UNDER 345
Spectral H 6915

Reaktiv-Haftprimer
Härter

EIGENSCHAFTEN

- Sehr guter Korrosionsschutz
- Ausgezeichnetes Haftvermögen
 - Hohe Ergiebigkeit
 - Schnelle Applikation

UNTERGRÜNDE			
Stahl	Entfetten, mit P120 + P240 Schleifpapier trocken schleifen.		
Aluminium	Entfetten, mit Schleifwolle mattieren, nochmals entfetten.		
Galvanisierter Stahl	Entfetten, mit Schleifwolle mattieren, nochmals entfetten.		
MISCHUNGSVERHÄLTNIS			
	UNDER 345 H 6915	Volumenverhältnis	Gewichtsverhältnis
		1	100
		1	80
VISKOSITÄT			
	DIN 4/20 °C	18 ± 20 s	
GEHALT AN FLÜCHTIGEN ORGANISCHEN VERBINDUNGEN			
Zulässiger VOC-Gehalt II/B/c*	780 g/l		
Tatsächlicher VOC-Gehalt	780 g/l		
* Für streich- bzw. spritzfertige Mischung gemäß der EU-Richtlinie 2004/42/CE			
APPLIKATIONSBEDINGUNGEN			
Es wird empfohlen, den Füller bei einer Temperatur von über 15 °C und einer Luftfeuchtigkeit von maximal 80 % aufzutragen.			
APPLIKATION			
	Standardpistole mit Schwerkraftzuführung	Düse	Abstand
		1.2 ± 1.5mm	ACHTUNG: Hinweise des Geräteherstellers beachten.
	Anzahl der Schichten	1 ± 2	
	Dicke der trockenen Einzelschicht	5 ± 10 µm	
	Ergiebigkeit der streich- bzw. spritzfertigen Mischung für die Dicke der Trockenschicht im angegebenen Bereich	7.0 m ² /l bei 15 µm	
	Topfzeit der Mischung bei 20 °C	2 Tage	
	Ablüftzeit zwischen den Schichten	3 ± 5 min	
Auf UNDER 345 dürfen keine Polyesterspachteln oder Epoxidfüller direkt aufgetragen werden.			

AUSHÄRTEZEIT	
	7 min/20 °C
REINIGUNG DER WERKZEUGE	
Verdüner für Acrylzergebnisse Spectral SOLV 855 oder Nitroverdüner.	
LAGERUNG	
In trockenen und kühlen Räumen, fern von Feuer- und Wärmequellen aufbewahren. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden.	
HALTBARKEIT	
Spectral UNDER 345	24 Monate/20 °C
Spectral H 6915	24 Monate/20 °C
SICHERHEIT	
Siehe Sicherheitsdatenblatt	
SONSTIGE ANGABEN	
<p>Die hohe Qualität unserer Erzeugnisse ist das Ergebnis von Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stimmen mit dem allgemeinen Kenntnisstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten überein. Hierfür verbürgen wir uns unter der Bedingung, dass unsere Gebrauchsanweisungen strikt beachtet werden und die Arbeiten im Einklang mit den bewährten Grundsätzen des Handwerks erfolgen. Es ist erforderlich, vor dem Produkteinsatz einen Test wegen der möglichen unterschiedlichen Reaktionen des Produktes mit verschiedenen Stoffen durchzuführen. Eine Verantwortung kann von uns nicht übernommen werden, wenn das Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die sich außerhalb unserer Kontrolle befinden.</p>	

Spectral UNDER 345**GEWICHTSMENGEN DER BESTANDTEILE:**

ACHTUNG! Um einen Füller mit den entsprechenden Parametern zu erhalten ist es sehr wichtig, die einzelnen Bestandteile genau zu dosieren.

Menge der Mischung	Spectral UNDER 345	Spectral H 6915
0.10 l	53 g	45 g
0.20 l	107 g	89 g
0.30 l	160 g	134 g
0.40 l	213 g	178 g
0.50 l	267 g	223 g
0.75 l	400 g	334 g
1.00 l	533 g	445 g
2.00 l	1066 g	890 g