

Technisches Merkblatt

Erstellungsdatum: 07.05.2021,
Aktualisierungsdatum: 07.05.2021
Revision: 1

ABDECKPAPIER**Flächengewicht 40 g/m²:**

30 cm x 280 m Art. Nr.: 39300 (300000056)
60 cm x 280 m Art. Nr.: 39301 (300000057)
90 cm x 280 m Art. Nr.: 39302 (300000058)
120 cm x 280 m Art. Nr.: 39303 (300000059)

Flächengewicht 45 g/m²:

30 cm x 280 m Art. Nr.: 39310 (300003595)
60 cm x 280 m Art. Nr.: 39311 (300000060)
90 cm x 280 m Art. Nr.: 39312 (300000061)
120 cm x 280 m Art. Nr.: 39313 (300000062)

Flächengewicht 50 g/m²:

90 cm x 20 m Art. Nr.: 90671 (300008224)

Produktbeschreibung:

Das Abdeckpapier wird mit Flächengewicht von 40, 45 und 50 gr/m² und in mehreren Breiten angeboten, je nach den Anforderungen der jeweiligen Reparatur der lackierten Oberfläche. Schützt wirksam gegen Spritzer durch Farb- und Lackstoffe. Das Papier ist beidseitig mit einer glatten Außenseite, die beständig gegen Durchtränkung durch Farb- und Lackstoffe ist. Das Produkt zeichnet sich durch eine einheitliche, gleichmäßig verteilte Dichte aus und erzeugt keinen Staub, wodurch das Risiko der Lacknachbesserungen ausgeschlossen werden kann. Geeignet für den Einsatz mit lösungsmittelhaltigen und wasserlöslichen Produkten.

Charakteristische Merkmale:

- Besitzt ausgezeichnete Schutzeigenschaften;
- Stoppt wirksam Farb- und Lackstoffpartikel;
- Beständig;
- Hergestellt aus erneuerbarem Rohstoff, umweltfreundlich und biologisch abbaubar;
- Kompatibel mit dem Ständer für Folie und Papier, Novol Art. Nr. 39953, 39954, 39955;

Technische Daten:

	Wert			Prüfmethode
Flächengewicht:	40 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²	PN-ISO 536
Zulässige Flächengewicht-Toleranz	+/-2 g/m ²	+/-2 g/m ²	+/-2 g/m ²	PN-ISO 536
Dehnungsbeständigkeit, Längsrichtung (MD) [kN/m]:	4,32 (min. 3,53)	4,85 (min. 3,97)		PN-EN-ISO-1924-2
Dehnungsbeständigkeit, Querrichtung (CD) [kN/m]:	1,76 (min. 1,57)	1,99 (min. 1,76)		PN-EN-ISO-1924-2
Reißbeständigkeit, Längsrichtung (MD) [mN]:	285 (min. 230)	320 (min. 270)		PN-EN-21974
Reißbeständigkeit, Querrichtung (CD) [mN]:	360 (min. 300)	410 (min. 360)		PN-EN-21974
Beständigkeit gegen Berstdruck [kPa]:	210 (min. 170)	240 (min. 190)		PN-EN-ISO-2758
Wasseraufnahmefähigkeit Cobb60 [g/m ²]	max. 30			PN-ISO-535

Haltbarkeitstermin und Aufbewahrungs- und Anwendungsbedingungen

Das Abdeckpapier in Rolle behält die besten Eigenschaften 24 Monate ab Herstellungsdatum. An trockenen und gut belüfteten Orten aufbewahren.

Bemerkungen:

Die Effizienz unserer Erzeugnisse ist das Ergebnis von Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Die in diesem Dokument enthaltenen Daten stimmen mit dem derzeitigen Erkenntnisstand über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten überein. Wir garantieren die hohe Qualität unserer Produkte unter der Bedingung, dass unsere Gebrauchsanweisungen befolgt werden und die Ausführung der Arbeiten nach den Regeln der Handwerkerkunst erfolgt. Da das Produkt mit verschiedenen Materialien möglicherweise unterschiedlich reagiert, ist es erforderlich, vor der Anwendung eine Probe durchzuführen. Wir übernehmen keine Haftung, wenn das Endergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die sich außerhalb unserer Kontrolle befinden. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern und die technischen Bedingungen zu ändern sowie die Änderungen der Spezifikation vorzunehmen. Das Produkt, das bestimmungsgemäß eingesetzt wird, ist kein gefährliches Produkt.