

Τεχνικό Φυλλάδιο
TECH PLUS 3
Σιδηρόστοκος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

CETOX 30P

Καταλύτης

ΧΡΗΣΗ:

- Μέσα μεταφοράς
- Μηχανήματα & Εξοπλισμός

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκολη εφαρμογή σε μεγάλες επιφάνειες
 - Μεγάλος χρόνος εφαρμογής
 - Καλό τρίψιμο με τριβείο
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από το σιδηροδρομικό ινστιτούτο της Πολωνίας

0010212024

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ		
Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P240, απολιπνάνετε ξανά	
Πολυεστερική επιφάνεια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120, απολιπνάνετε ξανά	
Μέταλλο, Γαλβανιζέ	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120, απολιπνάνετε ξανά και εφαρμόστε εποξικό αστάρι	
Αλουμίνιο	Καθαρισμένη επιφάνεια, τρίψτε με Scotch-brite και απολιπνάνετε ξανά	
Δύο συστατικών Εποξικό Αστάρι	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P240 και απολιπνάνετε ξανά ΠΡΟΣΟΧΗ: Το TECH PLUS 3 πρέπει να εφαρμοστεί τουλάχιστον 12 ώρες μετά την εφαρμογή του εποξικού ασταριού.	
Δύο συστατικών Ακρυλικό Αστάρι	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280 και απολιπνάνετε ξανά	
Προσοχή: Να <u>μην χρησιμοποιείτε</u> απ' ευθείας σε επιφάνειες με wash primer ή με ενός συστατικού ακρυλικά προϊόντα και προϊόντα νίτρου.		
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ		
	Σιδηρόστοκος TECH PLUS 3 CETOX 30P- καταλύτης	Αραίωση κατά βάρος
		100 g 2 g
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)		
VOC II/B/c όριο *	250 g/l	
VOC πραγματικό	90 g/l	
* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE		
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		
Το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία άνω των 10° C.		
ΕΦΑΡΜΟΓΗ		
	Καθαρίστε και τρίψτε την επιφάνεια	
	Απολιπνάνετε την επιφάνεια	
	Χρησιμοποιείστε την απαιτούμενη ποσότητα καταλύτη Αναμίξτε τα δύο συστατικά μέχρι να γίνουν ένα ομοιογενές χρώμα	
	Εφαρμόστε τον σιδηρόστοκο. Μέγιστο πάχος 3 mm	

05.02.2024

	15 – 25 λεπτά / 20° C		
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ			
	10°C	20°C	60°C
	16 ώρες	120 – 180 λεπτά	10 λεπτά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους επιφανειών.			
ΛΕΙΑΝΣΗ - ΤΡΙΨΙΜΟ			
	Αρχικό	P80 – P120	
	Τελικό	P120 – P240	
ΕΦΑΡΜΟΓΗ			
	Περιμένετε τουλάχιστον 5 ώρες / 20°C		
ΑΠΟΧΡΩΣΗ			
Γκρι			
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ			
Διαλυτικό Νίτρου			
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ			
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ			
TECH PLUS 3	12 μήνες/20 °C		
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)			
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
Registration Number: 000024104			
Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυούμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.			