

Τεχνικό Φυλλάδιο
TECH PLUS 5
Βιομηχανικός σιδηρόστοκος γεμιστικός

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

BETOX 50PC

Καταλύτης

ΧΡΗΣΗ:

- Μέσα μεταφοράς
- Μηχανήματα & Εξοπλισμός

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκολη εφαρμογή
- Εφαρμογή σε γεμιστικές στρώσεις
- Καλές γεμιστικές ιδιότητες με ωραίο σβήσιμο στις άκρες
 - Καλή πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες
 - Καλό τρίψιμο με τριβείο
 - Γρήγορο τρίψιμο

001021024

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ		
Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P240, απολιπάνετε ξανά	
Πολυεστερική επιφάνεια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120, απολιπάνετε ξανά	
Μέταλλο, Γαλβανιζέ	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120, απολιπάνετε ξανά και εφαρμόστε εποξικό αστάρι	
Αλουμίνιο	Καθαρισμένη επιφάνεια, τρίψτε με Scotch-brite και απολιπάνετε ξανά	
Δύο συστατικών Εποξικά Αστάρια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P240 και απολιπάνετε ξανά	
Δύο συστατικών Ακρυλικά Αστάρια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P240 και απολιπάνετε ξανά	
Προσοχή: Να <u>μην χρησιμοποιείτε</u> απ' ευθείας σε επιφάνειες με wash primer ή με ενός συστατικού ακρυλικά προϊόντα και προϊόντα νίτρου.		
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ		
	Σιδηρόστοκος TECH PLUS 5 ΒΕΤΟΧ 50PC- καταλύτης	Αραίωση κατά βάρος
		100 g 2 g
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)		
VOC II/B/c όριο *	250 g/l	
VOC πραγματικό	90 g/l	
* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE		
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		
Το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία άνω των 10° C.		
ΕΦΑΡΜΟΓΗ		
	Καθαρίστε και τρίψτε την επιφάνεια	
	Απολιπάνετε την επιφάνεια	
	Χρησιμοποιείτε την απαιτούμενη ποσότητα καταλύτη Αναμίξτε τα δύο συστατικά μέχρι να γίνουν ένα ομοιογενές χρώμα	
	Εφαρμόστε τον σιδηρόστοκο. Μέγιστο πάχος 5 mm	
	3 – 6 λεπτά / 20° C	

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ			
	10°C	20°C	60°C
	60 – 90 λεπτά	20 – 30 λεπτά	10 λεπτά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους επιφανειών.			
ΛΕΙΑΝΣΗ - ΤΡΙΨΙΜΟ			
	Αρχικό	P80 – P120	
	Τελικό	P120 – P240	
ΑΠΟΧΡΩΣΗ			
Ανοιχτό μπλέ			
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ			
Διαλυτικό Νίτρου			
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ			
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.			
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ			
TECH PLUS 5	12 μήνες/20 °C		
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)			
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
Registration Number: 000024104 Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.			