

Τεχνικό Φυλλάδιο

TECH PLUS 6

Βιομηχανικός σιδηρόστοκος με ίνες υάλου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

BETOX 50PC

Καταλύτης

ΧΡΗΣΗ:

- Μέσα μεταφοράς
- Μηχανήματα & Εξοπλισμός

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή μηχανική αντίσταση
 - Υψηλή ελαστικότητα
- Καλή πρόσφυση σε διάφορες επιφάνειες
 - Εύκολο και μαλακό τρίψιμο με τριβείο
 - Γρήγορο τρίψιμο

0010212024

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ		
Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P240, απολιπάνετε ξανά	
Πολυεστερική επιφάνεια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120, απολιπάνετε ξανά	
Μέταλλο, Γαλβανιζέ	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120, απολιπάνετε ξανά και εφαρμόστε εποξικό αστάρι	
Αλουμίνιο	Καθαρισμένη επιφάνεια, τρίψτε με Scotch-brite και απολιπάνετε ξανά	
Δύο συστατικών Εποξικά Αστάρια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P240 και απολιπάνετε ξανά	
Δύο συστατικών Ακρυλικά Αστάρια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P240 και απολιπάνετε ξανά	
Προσοχή: Να <u>μην χρησιμοποιείτε</u> απ' ευθείας σε επιφάνειες με wash primer ή με ενός συστατικού ακρυλικά προϊόντα και προϊόντα νίτρου.		
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ		
	Σιδηρόστοκος TECH PLUS 6 ΒΕΤΟΧ 50PC- καταλύτης	Αραίωση κατά βάρος
		100 g 2 g
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)		
VOC II/B/c όριο *	250 g/l	
VOC πραγματικό	90 g/l	
* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE		
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		
Το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζεται σε θερμοκρασία άνω των 10° C.		
ΕΦΑΡΜΟΓΗ		
	Καθαρίστε και τρίψτε την επιφάνεια	
	Απολιπάνετε την επιφάνεια	
	Χρησιμοποιείτε την απαιτούμενη ποσότητα καταλύτη Αναμίξτε τα δύο συστατικά μέχρι να γίνουν ένα ομοιογενές χρώμα	
	Εφαρμόστε τον σιδηρόστοκο. Μέγιστο πάχος 5 mm	
	4 – 8 λεπτά / 20° C	

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

10°C

20°C

60°C

60 – 90 λεπτά

20 – 30 λεπτά

10 λεπτά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους επιφανειών.

ΛΕΙΑΝΣΗ - ΤΡΙΨΙΜΟ

Αρχικό

P80 – P120

Τελικό

P120 – P240

ΑΠΟΧΡΩΣΗ

Μπεζ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Διαλυτικό Νίτρου

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης.

Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

TECH PLUS 6

12 μήνες/20 °C

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Registration Number: 000024104

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.