

Τεχνικό Φυλλάδιο

PROTECT 365 TIX

2Κ Αντισκωριακό Εποξικό Αστάρι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H5960 ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

H5960 ΓΡΗΓΟΡΟΣ

THIN 60

Καταλύτης εποξικός Κανονικός

Καταλύτης εποξικός Γρήγορος

Εποξικό διαλυτικό

ΧΡΗΣΗ:

- Μέσα μεταφοράς
- Μηχανήματα & Εξοπλισμός
- Εξωτερικές επιφάνειες δεξαμενών
 - Μεταλλικές κατασκευές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες
- Μπορεί να εφαρμοστεί σε γεμιστικές στρώσεις
 - Εξαιρετική καλυπτικότητα και άπλωμα
 - Πολύ καλή χημική αντίσταση
 - Πολύ καλή μηχανική αντίσταση

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
Μέταλλο	Καθαρίστε την επιφάνεια με αμμοβολή Sa 2 ½ ή St3 με μηχανικό τρόπο ακολουθώντας το PN-ISO 12944-4. Η επιφάνεια πρέπει να είναι ελεύθερη από λάδια, γράσο, σκόνη, σαθρά χρώματα, σκουριά και άλλες βρωμιές, τρίψτε και απολιπνάνετε.			
Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P360			
Πολυεστερικοί σιδηρόστοκοι	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P240-P320 τελικό γυαλόχαρτο			
Αλουμίνιο, Γαλβανιζέ	Καθαρίστε την επιφάνεια με ελαφριά υαλοβολή ή τρίψτε την με P240 – P320 ξηράς τριβής και απολιπνάνετε ξανά.			
Ανοξείδωτο	Καλά καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P240-P320 και απολιπνάνετε ξανά.			
Πολυεστερικές επιφάνειες	Στεγνά τριμμένη με P280 και απολιπνάνετε ξανά.			
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ				
	PROTECT 365 TIX H5960 ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ THIN			

PROTECT 365 TIX

 Τεχνικό Φυλλάδιο
 2024/02/06

	Στρώσεις	1 χέρι					
	ΠΡΟΣΟΧΗ: Το minimum στεγνό πάχος σε μεταλλική επιφάνεια πρέπει να είναι 80 μm και σε αλουμίνιο 60μm						
	Στεγνό πάχος ανά στρώση	150 μm					
	Καλυπτικότητα έτοιμου προς χρήση προϊόντος	Περίπου 7.3 m ² /l 0.14 l/ m ² at 80 μm PROTECT 365 TIX + H5960 (4+1)					
	Η κάλυψη εξαρτάται από το σχήμα και την τραχύτητα της επιφάνειας εφαρμογής και των παραμέτρων εφαρμογής.						
	Χρονικό περιθώριο χρήσης αναμειγμένου υλικού 20°C	12 ώρες με H5960 Κανονικό 3 ώρες με H5960 Γρήγορο					
	Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης	10 ÷ 15 λεπτά					

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)	
VOC II/B/c όριο *	540 g/l
VOC πραγματικό	480 g/l (for 4+1 + 25% THIN 60)
* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE	
ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ	
Δεν Συνίσταται	
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας πρέπει να είναι μεταξύ 10°C και 35°C με μέγιστη υγρασία 80%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας που επικαλύπτετε πρέπει να υπερβαίνει το σημείο δρόσου κατά 3°C.	
ΑΠΟΧΡΩΣΗ	
Μπεζ, Γκρι	
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	
THIN 60 Εποξικό Διαλυτικό	
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, συνίσταται σε θερμοκρασίες +5°C - +35°C. Μακριά από πηγές φωτιάς και ξέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.	
SHELF LIFE	
PROTECT 365TIX	24 μήνες/20 °C
H5960 STANDARD	24 μήνες/20 °C
H5960 FAST	24 μήνες/20 °C
THIN 60	24 μήνες/20 °C
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Ζητήστε	