

Τεχνικό Φυλλάδιο

NOVAKRYL 575 "Antigraffiti"

Ακρυλικό Βερνίκι με ολοκληρωμένη antigraffiti προστασία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

HARD 45 STANDARD

HARD 45 FAST

THIN 50

Καταλύτης Κανονικός

Καταλύτης Γρήγορος

Ακρυλικό διαλυτικό

Κανονικό, Γρήγορο, Αργό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Κατάλληλο για εύκολη αφαίρεση graffiti
- Αυξημένες αντιχαρακτικές ιδιότητες (SR)
 - Τεχνολογία MS – Εύκολη εφαρμογή
 - Εξαιρετικό άπλωμα
 - Γρήγορο στέγνωμα
- Εύκολη προσαρμογή σε διαφορετικές συνθήκες εφαρμογής
- Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από το σιδηροδρομικό ινστιτούτο της Πολωνίας



Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης

5 - 10 λεπτά

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προϊόν	Περιεκτικότητα στερεών κατά βάρος	Περιεκτικότητα στερεών κατ' όγκο	Πυκνότητα
NOVAKRYL 575	≈ 48 %	≈ 46 %	≈ 1.00 g/cm ³
HARD 45	≈ 68 %	≈ 66 %	≈ 1.03 g/cm ³
NOVAKRYL 575 + HARD 45 : 2+1	≈ 55 %	≈ 53 %	≈ 1.01 g/cm ³

ΓΥΑΛΑΔΑ

Περίπου 90 / 20°

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

	HARD 45 Κανονικός			HARD 45 Γρήγορος		
	10°C	20°C	60°C	10°C	20°C	60°C
Ελεύθερο σκόνης	-	40 λεπτά	15 λεπτά	6 ώρες	25 λεπτά	-
Επιφανειακά στεγνό	-	6 ώρες	35 λεπτά	24 ώρες	4 ώρες	-
Στεγνό σε βάθος	-	21 ώρες	60 λεπτά	72 ώρες	12 ώρες	-

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους στοιχείων

Η εφαρμογή και το στέγνωμα με τη χρήση γρήγορου σκληρυντή σε υψηλή θερμοκρασία ενδέχεται να μας επιφέρει απώλεια γυαλάδας και να χρειαστεί να γυαλίσουμε.

ΧΡΗΣΗ

Καταλύτης	Κατάλληλη θερμοκρασία εφαρμογής	Τύπος επισκευής
HARD 45 Γρήγορος	Κάτω από 18°C	Μικρές και μεγάλες επισκευές ή ολική επαναβαφή
HARD 45 Κανονικός	18 - 35°C	Μεγάλες επισκευές

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας πρέπει να είναι μεταξύ 10°C και 35°C με μέγιστη υγρασία 80%.

Η θερμοκρασία της επιφάνειας που επικαλύπτετε πρέπει να υπερβαίνει το σημείο δρόσου κατά 3°C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

THIN 50 Διαλυτικό ή Διαλυτικό Νίτρου

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης +5°C - 35°C.

Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ *	
NOVAKRYL 575	24 μήνες/20°C
HARD 45 STANDARD	18 μήνες/20°C
HARD 45 FAST	12 μήνες/20°C
THIN 50	24 μήνες/20°C
* Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία	
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)	
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Registration number: 000024104. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.	