

Τεχνικό Φυλλάδιο

NOVAKRYL 9090 «ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ»

Ακρυλικό Βερνίκι 2Κ ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ με μέγιστη προστασία κατά των GRAFFITI.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

HARD 45 ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

THIN 50

Καταλύτης UHS Κανονικός

Ακρυλικό διαλυτικό
Κανονικό, Γρήγορο, Αργό



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Το GRAFFITI μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα (και εν μέρει με νερό υπό πίεση)
 - Διευκολύνει την εύκολη απομάκρυνση της βρωμιάς από την επίστρωση
 - Εύκολο καθαρισμό
 - Λεία επιφάνεια και αφή
 - Αντοχή στον πάγο
- Αντιχαρακτικές ιδιότητες (SR)
 - Εύκολη εφαρμογή
 - Γρήγορο στέγνωμα
 - Τέλειο άπλωμα

NOVAKRYL 9090 ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ

Τεχνικό Φυλλάδιο
24/11/2020

24/11/2020

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ				
Χρώμα διπλής		Στεγνό χρώμα διπλής		
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ				
	NOVAKRYL 9090 Hydrofobic HARD 45 THIN 50	Όγκο	Βάρος	
		2	100	
		1	54	
		10%	9	
Προσθέστε διαλυτικό στην ποσότητα του συστατικού Α (το βερνίκι)				
ΜΙΚΡΑ ΣΤΕΓΝΟΥ ΠΑΧΟΣ (ΙΞΩΔΕΣ)				
	DIN 4/20°C	17 ÷ 21 s		
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)				
VOC II/B/e όριο *		840 g/l		
VOC πραγματικό		490 g/l		
* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE				
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ				
Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας πρέπει να είναι μεταξύ +10°C και +35°C μέγιστη υγρασία 80%.				
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ				
Το εύρος θερμοκρασίας με αντοχή πάνω σε αστάρι είναι μεταξύ -60°C και +80°C. Οι παροδικές θερμοκρασίες έως 120°C maximum επιτρέπονται.				
ΕΦΑΡΜΟΓΗ				
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό βαφής	Συμβατικά πιστόλια βαφής	Μπεκ	Πίεση	
		1.3 ÷ 1.4 mm	3 ÷ 4 bar	15 ÷ 20 cm
	Χαμηλής πίεσης HVLP πιστόλια	1.2 ÷ 1.3 mm	2 bar	10 ÷ 15 cm
	Στρώσεις	2 ÷ 3		
	Στεγνό πάχος ανά στρώση	20 ÷ 25 μm		
	Κάλυπτικότητα έτοιμου προς χρήση προϊόντος	10 m ² /l 0.1l/ m ² 50 μm πάχος NOVAKRYL 9090 Hydrofobic + HARD 45 (2+1)		
	Χρονικό περιθώριο χρήσης αναμειγμένου υλικού 20° C	HARD 45 STANDARD		
		1 ώρα		

NOVAKRYL 9090 ΥΔΡΟΦΟΒΙΚΟ

Τεχνικό Φυλλάδιο
24/11/2020

24/11/2020

	Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης	5 ÷ 15 λεπτά Προσοχή: Ο χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων δεν πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος λόγω της υψηλής υδροφοβικής απόδοσης	
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ			
Προϊόν	Περιεκτικότητα στερεών κατά βάρος	Περιεκτικότητα στερεών κατ' όγκο	Πυκνότητα
NOVAKRYL 9090 Υδροφοβικό	≈ 45 %	≈ 42 %	≈ 0.97 g/cm³
HARD 45 STANDARD	≈ 68 %	≈ 66 %	≈ 1.05 g/cm³
NOVAKRYL 9090 Hydrofobic + HARD 45: 2+1	≈ 53 %	≈ 50 %	≈ 0.99 g/cm³
ΓΥΑΛΑΔΑ			
Περίπου 90 / 20°			
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ			
	Hardener HARD 45 STANDARD		
	10°C	20°C	60°C
Ελεύθερο σκόνης	-	30 λεπτά	10 λεπτά
Επιφανειακά στεγνό	-	1,5 ώρα	25 λεπτά
Στεγνό σε βάθος	-	15 ώρες	60 λεπτά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους στοιχείων. Η εφαρμογή και το στέγνωμα με τη χρήση γρήγορου σκληρυντή σε υψηλή θερμοκρασία ενδέχεται να μας επιφέρει απώλεια γυαλάδας και να χρειαστεί να γυαλίσουμε.			
ΧΡΗΣΗ			
Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας πρέπει να είναι μεταξύ 10°C και 35°C με μέγιστη υγρασία 80%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας που επικαλύπτετε πρέπει να υπερβαίνει το σημείο δρόσου κατά 3°C.			
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ			
THIN 50 Διαλυτικό ή Διαλυτικό Νίτρου			
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ			
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης 5°C - 35°C C. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.			
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ *			
NOVAKRYL 9090 Υδροφοβικό	12 μήνες/20°C		
HARD 45 STANDARD	18 μήνες/20°C		
THIN 50	24 μήνες/20°C		
* Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία			

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)
ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Registration number: 000024104. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυούμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.