

Τεχνικό Φυλλάδιο

NOVAKRYL 9080

2K Ακρυλικό βερνίκι με μέγιστη προστασία UV

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

HARD 45 ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ

HARD 45 ΓΡΗΓΟΡΟΣ

THIN 50

Καταλύτης UHS Κανονικός

Καταλύτης UHS Γρήγορος

Ακρυλικό διαλυτικό
Κανονικό, Γρήγορο, Αργό

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αυξημένη αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία UV
- Περιέχει σταθεροποιητές φωτός για εκτεταμένη διάρκεια ζωής
 - Μπορεί να εφαρμοστεί μια στρώση
- Χρησιμοποιείται τεχνολογία υγρών απορροφητών υπεριώδους ακτινοβολίας
 - Μπορεί να εφαρμοστεί και με ρολό ή πινέλο
 - Γρήγορο στέγνωμα
 - Τέλειο άπλωμα

07/08/2024

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ				
Χρώμα διπλής		Στεγνό χρώμα διπλής		
Τελικά χρώματα, DTM πολυουρεθανικά χρώματα		Ματάρετε την επιφάνεια και απολιπάνετε		
Παλιές βαμμένες επιφάνειες		Αφαιρέστε γράσο, λάδια ή σκόνες και απολιπάνετε επιμελώς με PLUS 780. Τρίψτε την επιφάνεια ή χρησιμοποιήστε αμμοβολή ή νερό με υψηλή πίεση. Συμβουλευτείτε το τεχνικό τμήμα της NOVOL σχετικά με την επιλογή της προετοιμασίας και της διαδικασίας βαφής της επιφάνειας.		
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ				
	NOVAKRYL 9080 HARD 45 THIN 50	Όγκο	Βάρος	
		2	100	
		1	50	
		0 - 10%	0 - 9	
Προσθέστε διαλυτικό στην ποσότητα του συστατικού Α (το βερνίκι)				
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)				
VOC πραγματικό		510 g/l		
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ				
Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας πρέπει να είναι μεταξύ +5°C και +35°C μέγιστη υγρασία 80%.				
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ				
Το εύρος θερμοκρασίας με αντοχή πάνω σε αστάρι είναι μεταξύ -60°C και +80°C. Οι παροδικές θερμοκρασίες έως 120°C maximum επιτρέπονται.				
ΕΦΑΡΜΟΓΗ				
	Συμβατικά πιστόλια βαφής	Μπεκ	Πίεση	
		1.3 ÷ 1.4 mm	3 ÷ 4 bar	15 ÷ 20 cm
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό βαφής	Airless	0.23 - 0.28 mm (0.009" - 0.011 ")	100 - 120 bar Air jacket 2 bar	10 - 15 cm
	Ρολό ή Πινέλο	Συνιστάται πινέλο ή ρολό με αντοχή στα διαλυτικά		
	Στρώσεις	1 ÷ 2		
	Στεγνό πάχος ανά στρώση	50 ÷ 60 μm		
	Κάλυπτικότητα έτοιμου προς χρήση προϊόντος	10.6 m²/l 0.094l/ m² 50 μm πάχος NOVAKRYL 9080 + HARD 45 (2+1)		

	Χρονικό περιθώριο χρήσης αναμειγμένου υλικού 20° C	HARD 45 ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ		HARD 45 ΓΡΗΓΟΡΟΣ		
		4 ώρες		1 ώρα		
	Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης	10 ÷ 15 λεπτά				
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ						
Προϊόν		Περιεκτικότητα στερεών κατά βάρος	Περιεκτικότητα στερεών κατ' όγκο	Πυκνότητα		
NOVAKRYL 9080		≈ 48 %	≈ 46 %	≈ 1.00 g/cm³		
HARD 45		≈ 68 %	≈ 66 %	≈ 1.03 g/cm³		
NOVAKRYL 9080 + HARD 45 : 2+1		≈ 55 %	≈ 53 %	≈ 1.01 g/cm³		
ΓΥΑΛΑΔΑ						
Περίπου 90 / 60°						
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ						
	HARD 45 ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ			HARD 45 ΓΡΗΓΟΡΟΣ		
	10°C	20°C	60°C	10°C	20°C	60°C
Ελεύθερο σκόνης	-	40 λεπτά	15 λεπτά	6 ώρες	25 λεπτά	-
Επιφανειακά στεγνό	-	6 ώρες	35 λεπτά	24 ώρες	4 ώρες	-
Στεγνό σε βάθος	-	21 ώρες	60 λεπτά	72 ώρες	12 ώρες	-
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους στοιχείων. Η εφαρμογή και το στέγνωμα με τη χρήση γρήγορου σκληρυντή σε υψηλή θερμοκρασία ενδέχεται να μας επιφέρει απώλεια γυαλάδας και να χρειαστεί να γυαλίσουμε.						
ΧΡΗΣΗ						
Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας πρέπει να είναι μεταξύ 10°C και 35°C με μέγιστη υγρασία 80%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας που επικαλύπτετε πρέπει να υπερβαίνει το σημείο δρόσου κατά 3°C.						
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ						
THIN 50 Διαλυτικό ή Διαλυτικό Νίτρου						
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ						
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης 5°C - 35°C C. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.						

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ *	
NOVAKRYL 9080	24 μήνες/20°C
HARD 45 ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ	18 μήνες/20°C
HARD 45 ΓΡΗΓΟΡΟΣ	12 μήνες/20°C
THIN 50	24 μήνες/20°C
* Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία	
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)	
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Registration number: 000024104. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυούμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.	