

Τεχνικό Φυλλάδιο

NOVOPUR 1990 TIX

2K τελικό Πολυουρεθανικό - Ακρυλικό χρώμα γυαλιστερό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Χρωστικές

HARD 11

THIN 50

Χρωστικές

Καταλύτης

Ακρυλικό διαλυτικό

Κανονικό, Γρήγορο, Αργό

ΧΡΗΣΗ:

- Μέσα μεταφοράς
- Μηχανήματα & Εξοπλισμός
- Εξωτερικές επιφάνειες δεξαμενών
 - Μεταλλικές κατασκευές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή απόδοση
- Εξαιρετική καλυπτικότητα και άπλωμα
 - Πολύ καλή χημική αντίσταση
- Εξαιρετική αντοχή σε δύσκολες ατμοσφαιρικές συνθήκες
 - Πολύ καλή μηχανική αντίσταση

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ				
Ακρυλικά, Πολυουρεθανικά, Εποξικά Αστάρια	Προετοιμάστε σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο αστάρι			
Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες	Τρίψτε και απολιπάνετε την επιφάνεια			
Πολυεστερικές επιφάνειες	Τρίψτε και απολιπάνετε την επιφάνεια			
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ				
	NOVOPUR 1990 TIX HARD 11 THIN 50	Όγκο	Βάρος	
		5	100	
		1	21	
		20%	19	
Προσθέστε διαλυτικό στην ποσότητα του συστατικού Α				
ΜΙΚΡΑ ΣΤΕΓΝΟΥ ΠΑΧΟΣ (ΙΞΩΔΕΣ)				
	DIN 4/20 °C for 5+1 + 20%	30 ÷ 40 s		
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)				
VOC πραγματικό		Περίπου 520 g/l, αναλόγως την απόχρωση		
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ				
Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας πρέπει να είναι μεταξύ 10°C και 35°C με μέγιστη υγρασία 80%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας που επικαλύπτετε πρέπει να υπερβαίνει το σημείο δρόσου κατά 3°C.				
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ				
Το εύρος θερμοκρασίας με αντοχή πάνω σε αστάρι είναι μεταξύ -60°C και +80°C. Οι παροδικές θερμοκρασίες έως 120°C maximum επιτρέπονται.				
ΕΦΑΡΜΟΓΗ				
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό βαφής.	Συμβατικά πιστόλια βαφής	Μπεκ 1.6 ÷ 1.8 mm	Πίεση 2 ÷ 4 bar	Απόσταση 15 ÷ 20 cm
	Airless πιστόλια	0.23 ÷ 0.28 mm (0.009" ÷ 0.011 ")	100 ÷ 120 bar Air jacket 2 bar	10 ÷ 15 cm
	Στρώσεις	2 χέρια		
	Στεγνό πάχος ανά στρώση	25 - 35 µm		
	Καλυπτικότητα έτοιμου προς χρήση προϊόντος	10 - 12 m ² /l 0.10 - 0.08 l/ m ² 50 µm πάχος		

	Χρονικό περιθώριο χρήσης αναμειγμένου υλικού 20°C	3 ώρες με HARD 11
	Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης	15 λεπτά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προϊόν	Περιεκτικότητα στερεών κατά βάρος	Περιεκτικότητα στερεών κατ' όγκο	Πυκνότητα	Πάχος μορίων
NOVOPUR 1990 TIX	≈ 51 ÷ 60 %	≈ 50 ÷ 57 %	≈ 1.00 ÷ 1.10 g/cm ³	< 7.5μm
HARD 11	69 %	68 %	1.08 g/cm ³	————
NOVOPUR 1990 TIX + HARD 11: 5+1	≈ 52 ÷ 60 %	≈ 51 ÷ 59 %	≈ 1.00 ÷ 1.09 g/cm ³	< 7.5μm

ΓΥΑΛΑΔΑ

Στις 60° Περίπου 90

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

	Hardener HARD 11		
	10°C	20°C	60°C
Ελεύθερο σκόνης	6 ώρες	40 λεπτά	15 λεπτά
Επιφανειακά στεγνό	24 ώρες	6 ώρες	35 λεπτά
Στεγνό σε βάθος	72 ώρες	21 ώρες	60 λεπτά

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους στοιχείων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

THIN 50 Διαλυτικό ή Διαλυτικό Νίτρου

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, συνίσταται σε θερμοκρασίες +5°C - +35°C.
Μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ *

NOVOPUR 1990 TIX	24 μήνες/20 °C
Pigment pastes - Χρωστικές	24 μήνες/20 °C
HARD 11	18 μήνες/20 °C
THIN 50	24 μήνες/20 °C

* Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Registration number: 000024104.

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυούμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.