

Τεχνικό Φυλλάδιο

NOVOCOAT 4590 UHS

2K Τελικό Ακρυλικό Χρώμα Γυαλιστερό UHS

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Χρωστικές	Χρωστική
HARD 45 Κανονικός	Καταλύτης Κανονικός
HARD 45 Γρήγορος	Καταλύτης Γρήγορος
THIN 50	Ακρυλικό διαλυτικό Κανονικό, Γρήγορο, Αργό

ΧΡΗΣΗ:

- Μέσα Μεταφοράς (ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΠΟΥΛΜΑΝ, TRAM)
 - Μηχανήματα & Εξοπλισμός
- Εξωτερικές επιφάνειες δεξαμενών
 - Μεταλλικές κατασκευές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Συμβατό με όριο VOC 420g/l
 - Πολύ υψηλών στερεών
 - Υψηλή απόδοση
- Εξαιρετική καλυπτικότητα και άπλωμα
 - Πολύ καλή χημική αντίσταση
- Εξαιρετική αντοχή σε δύσκολες ατμοσφαιρικές συνθήκες
 - Πολύ καλή μηχανική αντίσταση

	Στρώσεις	1 – 2 χέρι				
	Στεγνό πάχος ανά στρώση	20 - 30 μm				
	Καλυπτικότητα έτοιμου προς χρήση προϊόντος	10 - 12 m²/l 0.10 ÷ 0.08 l/ m² 50 μm πάχος				
	Χρονικό περιθώριο χρήσης αναμειγμένου υλικού 20°C	5 ώρες με Hardener HARD 45 Κανονικό 1.5 ώρα με Hardener HARD 45 Γρήγορο				
	Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης	10 ÷ 15 λεπτά.				
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ						
Προϊόν	Περιεκτικότητα στερεών κατά βάρος	Περιεκτικότητα στερεών κατ' όγκο	Πυκνότητα	Πάχος μορίων		
NOVOCOAT 4590 UHS	≈ 58 ÷ 65 %	≈ 56 ÷ 62 %	≈ 1.00 ÷ 1.06 g/cm³	< 7.5μm		
HARD 45	69 %	68 %	1.04 g/cm³	—		
NOVOCOAT 4590 UHS + HARD 45: 5+1	≈ 60 ÷ 66 %	≈ 58 ÷ 63 %	≈ 1.00 ÷ 1.06 g/cm³	< 7.5μm		
ΓΥΑΛΑΔΑ						
Στις 60° Περίπου 90						
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ						
	Hardener HARD 45 Κανονικός			Hardener HARD 45 Γρήγορος		
	10°C	20°C	60°C	10°C	20°C	60°C
Ελεύθερο σκόνης	-	40 λεπτά	15 λεπτά	6 ώρες	25 λεπτά	-
Επιφανειακά στεγνό	-	6 ώρες	35 λεπτά	24 ώρες	4 ώρες	-
Στεγνό σε βάθος	-	21 ώρες	60 λεπτά	72 ώρες	12 ώρες	-
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους στοιχείων.						
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ						
THIN 50 Διαλυτικό ή Διαλυτικό Νίτρου						
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ						
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, συνίσταται σε θερμοκρασίες +5°C - +35°C. Μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.						

NOVOCOAT 4590 UHS

Τεχνικό φυλλάδιο
2018/08/28

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ *	
NOVOCOAT 4590 UHS	24 μήνες/20 °C
Pigment pastes - Χρωστικές	24 μήνες/20 °C
HARD 45 STANDARD	18 μήνες/20 °C
HARD 45 FAST	12 μήνες/20 °C
THIN 50	24 μήνες/20 °C
* Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία	
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)	
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Registration number: 000024104. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.	