

Τεχνικό Φυλλάδιο

NOVORUST 2550 DTM

1Κ Αλκυδικό ασταρόχρωμα- Σατινέ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Χρωστικές

I-900

THIN 50

Χρωστική

Στεγνωτικό


Ακρυλικό διαλυτικό
Κανονικό, Γρήγορο, Αργό

ΧΡΗΣΗ:

- Μέσα μεταφοράς
- Μηχάνημα & Εξοπλισμός
- Εξωτερικές επιφάνειες δεξαμενών
 - Μεταλλικές κατασκευές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική καλυπτικότητα και άπλωμα
 - Υψηλή απόδοση
 - Καλή χημική αντίσταση
- Υψηλή αντοχή σε δύσκολες ατμοσφαιρικές συνθήκες
 - Καλή μηχανική αντίσταση

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ				
Μέταλλο	Καθαρίστε την επιφάνεια με αμμοβολή Sa 2 ½ ή St3 με μηχανικό τρόπο ακολουθώντας το PN-ISO 12944-4. Η επιφάνεια πρέπει να είναι ελεύθερη από λάδια, γράσο, σκόνη, σαθρά χρώματα, σκουριά και άλλες βρωμιές, τρίψτε και απολιπνάνετε.			
Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες	Τρίψτε και απολιπνάνετε την επιφάνεια			
Πολυεστερικές επιφάνειες	Τρίψτε και απολιπνάνετε την επιφάνεια			
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ				
	NOVORUST 2550 DTM THIN 50	Όγκο	Βάρος	
		100 0-10	100 0-9	
Η ποσότητα του διαλυτικού υπολογίζεται σύμφωνα με το συστατικό Α				
ΜΙΚΡΑ ΣΤΕΓΝΟΥ ΠΑΧΟΣ (ΙΞΩΔΕΣ)				
	DIN 4/20°C	-		
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)				
VOC πραγματικό		Περίπου 499 g/l, αναλόγως την απόχρωση		
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ				
Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας πρέπει να είναι μεταξύ 10°C και 35°C με μέγιστη υγρασία 80%.				
Η θερμοκρασία της επιφάνειας που επικαλύπτετε πρέπει να υπερβαίνει το σημείο δρόσου κατά 3°C.				
ΕΦΑΡΜΟΓΗ				
	Συμβατικά πιστόλια βαφής	Μπεκ 1.8 ÷ 2.2 mm	Πίεση 2 ÷ 4 bar	Απόσταση 15 ÷ 20 cm
	Airless πιστόλια	0.28 — 0.38 mm (0.011" — 0.015 ")	100 — 120 bar Air jacket 2 bar	10 — 15 cm
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό βαφής.				
	Στρώσεις	1 – 2 χέρια		
	ΠΡΟΣΟΧΗ: Το minimum στεγνό πάχος απ' ευθείας σε μεταλλική επιφάνεια πρέπει να είναι 120 μm			
	Στεγνό πάχος ανά στρώση	80-100 μm		
	Καλυπτικότητα έτοιμου προς χρήση προϊόντος	5.2 m2/l 0.19 l/ m² 100 μm πάχος		

	Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης	5 - 10 λεπτά		
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
Προϊόν	Περιεκτικότητα στερεών κατά βάρος	Περιεκτικότητα στερεών κατ' όγκο	Πυκνότητα	Πάχος μορίων
NOVORUST 2550 DTM	63 % - 67%	48% - 52%	1.35 g/cm³	< 12.5μm
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ				
	10°C	20°C		
Ελεύθερο σκόνης	5 ώρες	1,5 ώρες		
Επιφανειακά στεγνό	10 ώρες	2,5 ώρες		
Στεγνό σε βάθος	24 ώρες	8 ώρες		
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους στοιχείων				
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ				
Το εύρος θερμοκρασίας με αντοχή πάνω σε αστάρι είναι μεταξύ -60°C και +80°C. Οι παροδικές θερμοκρασίες έως 120°C maximum επιτρέπονται.				
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ				
THIN 50 Διαλυτικό ή Διαλυτικό Νίτρου				
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ				
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, συνίσταται σε θερμοκρασίες +5°C - +35°C. Μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.				
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
NOVORUST 2550 DTM	24 μήνες/20 °C			
Pigment pastes - Χρωστικές	24 μήνες/20 °C			
I-900	12 μήνες/20 °C			
THIN 50	24 μήνες/20 °C			
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)				
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
Registration number: 000024104. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οιοδήποτε χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών/ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.				