

Τεχνικό Φυλλάδιο

NOVOTEC 3150

1Κ τελικό Αλκυδικό Χρώμα Deluxe- Σατινέ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Χρωστικές
THIN 50

Χρωστική
Ακρυλικό διαλυτικό
Κανονικό, Γρήγορο, Αργό


ΧΡΗΣΗ:

- Μέσα μεταφοράς
- Μηχανήματα & Εξοπλισμός
- Εξωτερικές επιφάνειες δεξαμενών
- Μεταλλικές κατασκευές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εξαιρετική καλυπτικότητα και άπλωμα
 - Υψηλή απόδοση
 - Καλή χημική αντίσταση
- Υψηλή αντοχή σε δύσκολες ατμοσφαιρικές συνθήκες
 - Καλή μηχανική αντίσταση

07/03/2020

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ				
Ακρυλικά, Πολυουρεθανικά, Εποξικά, Αλκυδικά αστάρια		Προετοιμάστε σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο αστάρι		
Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες		Τρίψτε και απολιπνάνετε την επιφάνεια		
Πολυεστερικές επιφάνειες		Τρίψτε και απολιπνάνετε την επιφάνεια		
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ				
	NOVOTEC 3150 THIN 50	Όγκο	Βάρος	
		100 0 - 15%	100 0 - 15	
Η ποσότητα του διαλυτικού υπολογίζεται σύμφωνα με το συστατικό A, μην προστίθεται διαλυτικό για εφαρμογή με πιστόλι Airless.				
ΜΙΚΡΑ ΣΤΕΓΝΟΥ ΠΑΧΟΣ (ΙΞΩΔΕΣ)				
	DIN 4/20°C	55 - 75 s		
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)				
VOC πραγματικό		580 - 630 g/l, αναλόγως την απόχρωση		
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ				
Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας πρέπει να είναι μεταξύ 10°C και 35°C με μέγιστη υγρασία 80%.				
Η θερμοκρασία της επιφάνειας που επικαλύπτετε πρέπει να υπερβαίνει το σημείο δρόσου κατά 3°C.				
ΕΦΑΡΜΟΓΗ				
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό βαφής	Συμβατικά πιστόλια βαφής	Μπεκ	Πίεση	Απόσταση
		1.3 – 1.5 mm	2 – 4 bar	15 – 20 cm
	Airless πιστόλια	0.28 – 0.33 mm (0.011” – 0.013 ”)	150 – 200 bar Air jacket 2 bar	10 – 15 cm
	Στρώσεις	1 – 2 χέρια Επόμενο χέρι σε 1-5 ώρες		
	Στεγνό πάχος ανά στρώση	45 – 55 μm		
	Καλυπτικότητα έτοιμου προς χρήση προϊόντος	7 - 8 m²/l 0.14 l/ m² 50 μm πάχος		
	Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης	5 – 10 λεπτά		

0770012020

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
Προϊόν	Περιεκτικότητα στερεών κατά βάρος	Περιεκτικότητα στερεών κατ' όγκο	Πυκνότητα	Πάχος μορίων
NOVOTEC 3150	≈ 47%	45%	1.0 - 1.2 g/cm³	< 15µm
ΓΥΑΛΑΔΑ				
Στις 60° γυαλάδα περίπου 50				
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ				
	10°C	20°C		
Ελεύθερο σκόνης	4 ώρες	30 λεπτά		
Επιφανειακά στεγνό	12 ώρες	2 ώρες		
Στεγνό σε βάθος	72 ώρες	16 ώρες		
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους στοιχείων. Χρόνος επαναβαφής από 1 έως 5 ώρες.				
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ				
Το εύρος θερμοκρασίας με αντοχή πάνω σε αστάρι είναι μεταξύ -60°C και +80°C. Οι παροδικές θερμοκρασίες έως 120°C maximum επιτρέπονται.				
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ				
THIN 50 Διαλυτικό ή Διαλυτικό Νίτρου				
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ				
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, συνίσταται σε θερμοκρασίες +5°C - +35°C. Μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.				
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ				
NOVOTEC 3150	12 μήνες/20°C			
Pigment pastes - Χρωστικές	24 μήνες/20 °C			
THIN 50	24 μήνες/20°C			
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ				
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)				
OTHER INFORMATION				
Registration number: 000024104. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.				