

Τεχνικό Φυλλάδιο

NOVORUST 2850 DTM

2K Εποξικό τελικό χρώμα Σατινέ, υψηλής ελαστικότητας και απευθείας στα μέταλλα (Direct) με αντισκωριακές ιδιότητες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

H5960 STANDARD

THIN 60

Καταλύτης κανονικός

Εποξικό διαλυτικό

ΧΡΗΣΗ:

- Για **εσωτερική** χρήση σε μεταλλικές κατασκευές

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή απόδοση
- Εξαιρετική καλυπτικότητα και άπλωμα
 - Καλή χημική αντίσταση
 - Εξαιρετική μηχανική αντίσταση

07/04/2021

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Εποξικά αστάρια

Χρησιμοποιήστε PROTECT 365 εποξικό αστάρι και τρίψτε με P240. Το μέγιστο στεγνό πάχος πρέπει να είναι 60μm.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ

NOVORUST 2850 DTM

H5960

THIN 60

Όγκο

3

1

0 - 15%

Βάρος

100

19

0 – 9

Η ποσότητα του διαλυτικού υπολογίζεται σύμφωνα με το συστατικό Α

ΜΙΚΡΑ ΣΤΕΓΝΟΥ ΠΑΧΟΣ (ΙΞΩΔΕΣ)

DIN 6/20 °C

100 +30

100 +30 +15%

80 – 100 s

25 - 40 s

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)

VOC πραγματικό *

VOC πραγματικό (100+30)

VOC πραγματικό (100+30 + 15%)

420 g/l

345 g/l

400 g/l

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή. Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος και της επιφάνειας πρέπει να είναι άνω των 15°C με μέγιστη υγρασία 80%. Η θερμοκρασία της επιφάνειας που επικαλύπτετε πρέπει να υπερβαίνει το σημείο δρόσου κατά 3°C.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό βαφής

Συμβατικά πιστόλια βαφής

100+30 +15%

Μπεκ

1.8 ÷ 2.2 mm

Πίεση

2 ÷ 4 bar

Απόσταση

15 ÷ 20 cm

Airless πιστόλια

100 + 30

0.38 ÷ 0.48 mm

(0.015" ÷ 0.019 ")

130 ÷ 180 bar

Air jacket

2 bar

10 ÷ 15 cm

Στρώσεις

Στεγνό πάχος ανά στρώση

Κάλυπτικότητα έτοιμου προς χρήση προϊόντος

1 – 2 χέρια

100 - 200 μm

4.5 m²/l

140 μm πάχος

Χρονικό περιθώριο χρήσης αναμειγμένου υλικού 20°C

5 ώρες με H5960 Κανονικό

Χρόνος αναμονής κάθε στρώσης

10 ÷ 15 λεπτά

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ ΡΟΗ

Χρησιμοποιείστε το προϊόν σε αναλογία 100+30 (χωρίς διαλυτικό) για επιτύχουμε σε μια στρώση στεγνό πάχος 200μm.

