

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

GRAVIT 630**ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Η GRAVIT 630 είναι αρμόκολλα πολυουρεθάνης 1K για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Η χημική αντίδραση του προϊόντος με την υγρασία του περιβάλλοντος δημιουργεί μία ανθεκτική και ελαστική επιφάνεια. Όταν στεγνώνει δεν συρρικνώνεται και δεν δημιουργεί ρωγμές. Η μεγάλη ελαστικότητα και αντοχή που προσφέρει, κάνει το υλικό κατάλληλο για χρήση συγκόλλησης και στεγανοποίησης μεταλλικών επιφανειών και αρμών. Το προϊόν είναι κατάλληλο επίσης για επιφάνειες όπως γυαλί, τσιμέντο, ξύλο και κεραμικά. Μπορεί να καλυφθεί και με οποιοδήποτε ακρυλικό προϊόν. Είναι αδιάβροχο και αντέχει σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.	
ΧΡΗΣΗ	
Η GRAVIT 630 συνιστάται για σφράγιση και στεγανοποίηση συγκολλημένων μεταλλικών επιφανειών, ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και παραθύρων .	
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)	
VOC II/B/c όριο *	840 g/l
VOC πραγματικό	93 g/l
* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE	
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ	
Αφαιρέστε τη σκουριά από την επιφάνεια, καθαρίστε με καθαριστικό PLUS 780, στεγνώστε την επιφάνεια και απολιπνάνετε πριν τη χρήση ξανά.	
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
Εφαρμόστε με πιστόλι σιλικόνης και κόψτε τη μύτη αναλόγως με το πάχος της στρώσεις που θέλετε να εφαρμόσετε. Αφαιρέστε τα υπολείμματα με διαλυτικό νίτρου ή διαλυτικό ακρυλικό. Οι κατάλληλες συνθήκες χρήσης είναι από +5° C – +40° C.	
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ	
	60 λεπτά / 20° C και 55% υγρασία 24 ώρες / 20° C και 55% υγρασία (3 – 4 mm πάχος) Το προϊόν μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 1 – 2 ώρες αναλόγως το πάχος των στρώσεων.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ	
-40° C + 100°C	
ΣΗΜΕΙΩΣΗ	
Μην εφαρμόζετε αντιδιαβρωτικά κεριά στο Gravit 630.	
ΑΠΟΧΡΩΣΗ	
ΜΑΥΡΟ, ΓΚΡΙ, ΛΕΥΚΟ	
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	
THIN 850 Διαλυτικό ακρυλικό ή Διαλυτικό Νίτρου	
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ	
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.	
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ	
GRAVIT 630	12 μήνες σε θερμοκρασία 20° C
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)	
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Registration number: 000024104. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.	