






1/1	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ		2Κ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣΤΟΚΟΣ				
	TDS number		No – 21 – 02	Registration number		000024104	
	SDS number		SDS_No_1_02	Date of issue		28.05.2025	
HYBRYD 200 Multifunctional Microfibre Σιδηρόστοκος							
Ιδιότητες	Τύπος Γεμίματος Μικροΐνες Μικροσφαιρίδια		Ιδιότητες : Σύγχρονος Multifunctional σιδηρόστοκος που βασίζεται σε μικροΐνες και μικροσφαιρίδια, που εξασφαλίζουν πολύ χαμηλή συρρίκνωση του όγκου «κάθισμα». Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής βοηθά στην εφαρμογή σε μεσαίες και μεγάλες επιφάνειες . Το Hybryd 200 περιέχει ειδικό δείκτη ανάμειξης με αλλαγή χρώματος και πρόσθετα για την μείωση της απορρόφησης του νερού.				
	Καταλύτης ΒΕΤΟΧ 50Ε						
	Είδος σιδηρόστοκου Πολυεστερικός 2Κ						
Υποστρώματα	Γενικός κανόνας		Πριν το τρίψιμο, απολιπάνετε την επιφάνεια με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780. Αφαιρέστε την σκόνη και απολιπάνετε ξανά με καθαριστικό σιλικόνης PLUS 780.				
	Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες		Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280. Κάντε δοκιμή διαλύτη. Εάν η παλιά επίστρωση δεν είναι ανθεκτική στον διαλύτη, πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς έως η επιφάνεια μείνει γυμνό μέταλλο. Για αντισκωριακή προστασία συνιστάται η εφαρμογή του PROTECT 360 ή του EPO PRIMER 3000.				
	Πολυεστερικές επιφάνειες		Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120.				
	Μέταλλο		Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120. Για αντισκωριακή προστασία συνιστάται η εφαρμογή του PROTECT 360 ή του EPO PRIMER 3000.				
	Γαλβανιζέ		Καθαρισμένη επιφάνεια και ματαρισμένη με Scotch-brite ή στεγνά τριμμένη με P220-P240. Για αντισκωριακή προστασία συνιστάται η εφαρμογή του PROTECT 360 ή του EPO PRIMER 3000.				
	Αλουμίνιο		Καθαρισμένη επιφάνεια και ματαρισμένη με Scotch-brite ή στεγνά τριμμένη με P220-P240. Για αντισκωριακή προστασία συνιστάται η εφαρμογή του PROTECT 360 ή του EPO PRIMER 3000.				
	2Κ Εποξικά Αστάρια		Εφαρμόστε σιδηρόστοκο τουλάχιστον 90 min/20°C μετά την εφαρμογή του PROTECT 360 ή του EPO PRIMER 3000. Το τρίψιμο του εποξικού ασταριού δεν είναι απαραίτητο μέχρι 12 ώρες / 20°C πριν την εφαρμογή του σιδηρόστοκου. Μετά από 12 ώρες / 20°C καθαρίστε την επιφάνεια, ματάρετε με Scotch-brite ή τρίβετε στεγνά με P220-P280.				
	2Κ Ακρυλικά Αστάρια		Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280.				
	Προσοχή		Να <u>μην χρησιμοποιείτε</u> απευθείας σε wash primers, 1Κ ακρυλικά προϊόντα και προϊόντα νίτρου.				
Αναλογία Μίξης			Αναλογία κατ' όγκο		Αναλογία κατά Βάρος	VOC II/B/b όριο *	250 g/l
		HYBRYD 200	100 ml	100 gr	VOC πραγματικό	90 g/l	
		ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ	2 ml	2 gr	* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE		

Εφαρμογή			Τρίψτε και καθαρίστε την επιφάνεια σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες. Αφαιρέστε την σκόνη από την επιφάνεια και απολιπάνετε με PLUS 780.			
			Προσθέστε 2ml καταλύτη σε 100ml HYBRYD 200. Ανακατέψτε καλά το δύο συστατικά μέχρι να έχει ομοιόμορφο χρώμα. Χρόνος ζωής μείγματος από 4 έως 6 λεπτά στους 20°C.			
			Το πάχος ανά στρώση δεν πρέπει να ξεπερνά τα 1 – 2 mm. Μέγιστο πάχος συνολικά όλων των στρώσεων 5mm. Αποφύγετε πάρα πολύ παχιά στρώση στα όρια μεταξύ του στόκου και του μετάλλου.			
Χρόνος Στεγνώματος	 Έτοιμο για τρίψιμο		20°C	60°C		Απόσταση 50-60 cm 55 – 60°C
			25 – 30 λεπτά	15 λεπτά		10 λεπτά
Λείανση - Τρίψιμο			Αρχικό Τρίψιμο		Τελικό Τρίψιμο	
			P80-P120		P120-P240	
Σημείωση			Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.		Συνθήκες αποθήκευσης	
					HYBRYD 200 24 μήνες / 20 °C	