

Τεχνικό Φυλλάδιο
Spectral SOFT


Σιδηρόστοκος Πολλαπλών Χρήσεων (Multifunctional)

Betox 50pc


ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σκληρυντής

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Universal πολυεστερικός σιδηρόστοκος
- Συνδυάζει ιδιότητες γεμιστικού και φινιρίσματος
 - Εύκολη εφαρμογή
 - Εξαιρετικό τρίψιμο
- Βελούδινη επιφάνεια

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ		
Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280	
Πολυεστερική επιφάνεια	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120	
Μέταλλο	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P80-P120	
Γαλβανιζέ	Καλά καθαρισμένη και στεγνή επιφάνεια, τριμμένη με scotch brite	
Αλουμίνιο	Καλά καθαρισμένη και στεγνή επιφάνεια, τριμμένη με scotch brite	
2K Ακρυλικό Αστάρι	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280	
UNDER 305-00	Καθαρισμένη επιφάνεια και στεγνά τριμμένη με P220-P280	
UNDER 385	Από 30 λεπτά έως 12 ώρες / 20°C χωρίς τρίψιμο Μετά από 12 ώρες καθαρίστε την επιφάνεια, τρίψτε με P220-P280 και καθαρίστε ξανά.	
UNDER 385-00	Από 30 λεπτά έως 12 ώρες / 20oC χωρίς τρίψιμο Μετά από 12 ώρες καθαρίστε την επιφάνεια, τρίψτε με P220-P280 και καθαρίστε ξανά.	
Προσοχή: Να <u>μην χρησιμοποιείτε</u> απευθείας σε wash primers, 1K ακρυλικά προϊόντα και προϊόντα νίτρου		
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ		
	Spectral SOFT HARDENER	Αναλογία κατά Βάρος
		100g 2g
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)		
VOC II/B/b όριο *	250 g/l	
VOC πραγματικό	90 g/l	
* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE		
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ		
Το υλικό θα πρέπει να εφαρμόζετε σε θερμοκρασία άνω των 10° C.		
ΕΦΑΡΜΟΓΗ		
	Τρίψτε και φυσίξτε την επιφάνεια	
	Απολιπάνετε με Spectral EXTRA 785	

20 03 2020

	Ανακατέψτε καλά το δύο συστατικά μέχρι να έχει ομοιόμορφο χρώμα.	
	Απλώστε το σιδηρόστοκο. Μέγιστο πάχος στρώσεις: 5mm.	
	4-6 λεπτά/20° C.	
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ		
	20° C	60° C
	20 – 30 λεπτά	10 λεπτά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους επιφανειών.		
ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΕΣ		
	Απόσταση Ο χρόνος εξαρτάται από το τύπο και την δύναμη της λάμπας.	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή 5 λεπτά
ΛΕΙΑΝΣΗ - ΤΡΙΨΙΜΟ		
	Αρχικό Τρίψιμο	P80-P120
	Τελικό Τρίψιμο	P180-P240
ΑΠΟΧΡΩΣΗ		
Κίτρινος		
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		
Διαλυτικό Νίτρου		
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.		
Spectral SOFT	24 μήνες σε θερμοκρασία 20° C	
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ		
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)		
ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		

Registration number: 000024104

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.