

Τεχνικό Φυλλάδιο
AK PRIMER 330

1K Αλκυδικό αντισκωριακό αστάρι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

THIN 50

Ακρυλικό διαλυτικό
Κανονικό, Γρήγορο, Αργό

ΧΡΗΣΗ

- Σε Μεταλλικές κατασκευές

PROPERTIES

- Αντισκωριακές ιδιότητες
- Καλή χημική αντίσταση
- Δυνατότητα εφαρμογής έως 250 μm υγρή σε μία στρώση

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Μέταλλο

Η μεταλλική επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και ελεύθερη από λάδια, γράσο, σκόνη, σαθρά χρώματα, σκουριά και άλλες βρωμιές. Η επιφάνεια πρέπει να παραμείνει γυμνό μέταλλο και στη συνέχεια τρίψτε με P120.

Παλιές Βαμμένες Επιφάνειες

Τρίψτε ελαφρά και απολιπάνετε. Κάντε πρώτα μια δοκιμή σε μια μικρή περιοχή παλιάς βαμμένης επιφάνειας. Εάν το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό, αφαιρέστε τελείως την παλιά βαφή τρίψτε και απολιπάνετε ξανά.

Σημείωση: Η ξηρά τριβή δημιουργεί σκόνη. Συνιστάται σωστή αναπνευστική προστασία

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΙΞΗΣ

Μέθοδος εφαρμογής

Προϊόν

Όγκο

Βάρος

Ρολό ή Πινέλο

AK PRIMER 330
Universal solvent THIN 50

100
0 ÷ 5%

100
0 ÷ 4

Συμβατικά πιστόλια βαφής

AK PRIMER 330
THIN 50

100
0 ÷ 10%

100
0 ÷ 8

Airless πιστόλια

AK PRIMER 330
THIN 50

100
0 ÷ 5%

100
0 ÷ 4

ΜΙΚΡΑ ΣΤΕΓΝΟΥ ΠΑΧΟΣ (ΙΞΩΔΕΣ)

DIN 4/20°C

27 - 30 s

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Γκρι, Καφεκόκκινο

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΠΩΝ (VOC ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ)

VOC II/B/c όριο *

VOC πραγματικό

500 g/l

490 g/l

* Για έτοιμο μείγμα, συμβατό με οδηγία EU 2004/42/CE

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή.


- Η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να είναι το λιγότερο 10°C αι η θερμοκρασία περιβάλλοντος και της επιφάνειας πρέπει να είναι μεταξύ 5°C και 30°C με μέγιστη υγρασία 80%.

- Να μην εφαρμόζεται όταν υπάρχει υψηλή υγρασία.

- Οι συνθήκες εφαρμογής καθορίζουν το χρόνο στεγνώματος του προϊόντος και τις ιδιότητες επικάλυψης.

- Η θερμοκρασία της επιφάνειας που επικαλύπτετε πρέπει να υπερβαίνει το σημείο δρόσου κατά 3°C.

7.37.2020

ΕΦΑΡΜΟΓΗ				
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή για τον εξοπλισμό βαφής	Συμβατικά πιστόλια βαφής	Μπεκ	Πίεση	Απόσταση
		1.3 - 1.5 mm	2 - 4 bar	15 - 20 cm
	Airless πιστόλια	0.28 - 0.33 mm (0.011" - 0.013 ")	100 - 120 bar Air jacket 2 bar	10 - 15 cm
	Πινέλο	Συνιστάται πινέλο με φυσική ή συνθετική τρίχα.		
	Ρολό	Συνιστάται ρολό Velour και μοχέρ.		
Οι παράμετροι εφαρμογής εξαρτώνται από το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να κάνετε μια δοκιμή πριν την τελική εφαρμογή. Προσοχή! Βεβαιωθείτε ότι όλες οι γωνίες και τα άκρα έχουν επικαλυφθεί σωστά. Ανάλογα με τον τύπο του ρολού, η επικάλυψη μπορεί να οδηγήσει σε φυσαλίδες αέρα που μπορεί να σκάσουν και σχηματίζουν κρατήρες κατά το στέγνωμα.				
	Στρώσεις	1 – 2 χέρια		
	Συνολικό πάχος υγρής στρώσης	85 - 115 μm		
	Συνολικό πάχος στεγνής στρώσης	60 - 80 μm		
	Καλυπτικότητα έτοιμου προς χρήση προϊόντος	14,25 m²/l 40 μm πάχος		
	Χρόνος εξαέρωσης ανά χέρι	1 - 5 ώρες		
	Χρόνος επαναβαφής με τελικό χρώμα	1 - 5 ώρες ή μετά από 7 ημέρες		
ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ:				
Αλκυδικά, Πολυβινυλικά και χλωροκαουτσούκ χρώματα				
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ				
Περιεκτικότητα στερεών κατά βάρος		68 - 71%		
Περιεκτικότητα στερεών κατ' όγκο		47 - 52%		
Πυκνότητα		1.4 - 1.5 g/cm³		
Γυαλάδα (60°) βάση του PN-EN ISO 2813		≤10		
Πρόσφυση βάση του PN-EN ISO 2409		0 – 1		

Αντοχή στο νερό βάση του PN-EN ISO 2812-2		Δεν αντέχει σε μόνιμη βύθιση
Ανθεκτικό στις χημικές ουσίες		Διακοπτόμενη (πιτσιλιές και σπρέι)
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ		
	PN-C 81519	Χρόνος
Ελεύθερο σκόνης	Level 1	15 λεπτά
Επιφανειακά στεγνό	Level 3	30 λεπτά
Στεγνό σε βάθος	Level 6	2 ώρες
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο χρόνος στεγνώματος ισχύει στις θερμοκρασίες των επιμέρους στοιχείων		
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ		
THIN 50 Διαλυτικό ή Διαλυτικό Νίτρο		
ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		
Να αποθηκεύεται σε μέρος στεγνό και δροσερό, συνίσταται σε θερμοκρασίες +5°C - +25°C. Μακριά από πηγές φωτιάς και ζέστης. Να αποφεύγεται η επαφή με το φως του ήλιου.		
ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ		
AK Primer 330		12 μήνες/20°C
THIN 50		24 μήνες/20°C
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ		
Ζητήστε ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (MSDS)		
ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ		
Registration number: 000024104. Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακές έρευνες και εμπειρία πολλών ετών. Εγγυόμαστε υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα με την προϋπόθεση να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής των υλικών. Επίσης οι εργασίες να εκτελούνται με βάση των οδηγιών ορθής τεχνικής πρακτικής. Δεν φέρουμε ευθύνη για ελαττώματα στο τελικό αποτέλεσμα τα οποία προέκυψαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας.		