



Ficha técnica

Fecha de elaboración: 07/05/2021,
Fecha de actualización: 07/05/2021
Versión: 1

PAPEL DE ENMASCARAR EN ROLLOS

Gramaje 40 g/m²:

30 cm x 280 m N.º ref.: 39300 (300000056)
60 cm x 280 m N.º ref.: 39301 (300000057)
90 cm x 280 m N.º ref.: 39302 (300000058)
120 cm x 280 m N.º ref.: 39303 (300000059)

Gramaje 45 g/m²:

30 cm x 280 m N.º ref.: 39310 (300003595)
60 cm x 280 m N.º ref.: 39311 (300000060)
90 cm x 280 m N.º ref.: 39312 (300000061)
120 cm x 280 m N.º ref.: 39313 (300000062)

Gramaje 50 g/m²:

90 cm x 20 m N.º ref.: 90671 (300008224)

Descripción del producto:

Papel de enmascarar disponible en 40, 45 y 50 gr/m² de gramaje y en varias anchuras en función de la extensión y complejidad de la reparación. Protege eficazmente contra las salpicaduras de pintura y barniz. El papel tiene doble cara con una superficie exterior lisa resistente a las filtraciones de pinturas y barnices. El producto tiene una densidad uniforme y no desprende polvo, lo que ayuda a eliminar el riesgo de retoques de pintura. Diseñado para su uso con productos a base de agua y diluyentes.

Características:

- Excelentes propiedades protectoras.
- Retiene eficazmente las partículas de pintura o barniz.
- Resistente.
- Fabricado con materias primas renovables, respetuoso con el medio ambiente y biodegradable.
- Compatible con el soporte de papel y film de Novol n.º ref. 39953, 39954, 39955.

Datos técnicos:

	Valor			Método de ensayo
Gramaje:	40 g/m²	45 g/m²	50 g/m²	PN-ISO 536
Tolerancia de gramaje admisible:	+/-2 g/m²	+/-2 g/m²	+/-2 g/m²	PN-ISO 536
Resistencia a la tracción longitudinal (MD) [kN/m]:	4,32 (mín. 3,53)	4,85 (mín. 3,97)		PN-EN-ISO-1924-2
Resistencia a la tracción transversal (CD) [kN/m]:	1,76 (mín. 1,57)	1,99 (mín. 1,76)		PN-EN-ISO-1924-2
Resistencia al desgarro longitudinal (MD) [mN]:	285 (mín. 230)	320 (mín. 270)		PN-EN-21974
Resistencia al desgarro transversal (CD) [mN]:	360 (mín. 300)	410 (mín. 360)		PN-EN-21974
Resistencia al estallido [kPa]:	210 (mín. 170)	240 (mín. 190)		PN-EN-ISO-2758
Absorción de agua Cobb60 [g/m²]	máx. 30			PN-ISO-535
Piezas en embalaje secundario [pzas.]:				

Tiempo de conservación y condiciones de almacenamiento y uso:

El papel de enmascarar en rollos conserva sus mejores propiedades durante 24 meses a partir de la fecha de fabricación. Conservar en lugar seco y ventilado.

Notas:

La eficiencia de nuestros sistemas es el resultado de ensayos de laboratorio y varios años de experiencia. Los datos contenidos en el presente documento son conformes con el estado actual del conocimiento sobre nuestros productos y sobre cómo utilizarlos. Garantizamos una alta calidad, siempre que se sigan nuestras instrucciones y que el trabajo sea realizado con arreglo a las normas de buenas prácticas. Es necesario efectuar una aplicación de prueba, ya que el producto podría reaccionar de forma diferente al contacto con distintos materiales. No nos hacemos responsables en caso de que el resultado final se vea afectado por factores externos a nuestro control. El fabricante se reserva el derecho de mejorar el producto y modificar la especificación del mismo, así como las condiciones técnicas. El producto no es peligroso si se utiliza conforme a su uso previsto.