

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**

Ημερομηνία έκδοσης: 08/09/2021

Ημερομηνία ενημέρωσης: 08/09/2021

Έκδοση: 1

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

Π/Ο:	39241 (SAP αριθ. 300000031)	6 mm x 5 m
	39243 (SAP αριθ. 300000032)	9 mm x 5 m
	39244 (SAP αριθ. 300000033)	12 mm x 5 m
	39246 (SAP αριθ. 300000035)	19 mm x 5 m
	39247 (SAP αριθ. 300000036)	25 mm x 5 m

Περιγραφή προϊόντος:

Η ταινία διπλής όψευς είναι σχεδιασμένη για τη στερέωση πλαϊνών εξαρτημάτων, σπόιλερ, σημάτων, γραμμάτων και καθρεπτών.

Είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και το αλάτι. Διαθέτει υψηλή μηχανική αντοχή και ικανότητα απορρόφησης κραδασμών.

Χαρακτηριστικά:

- Παρέχει αξιόπιστη στερέωση
- Κατάλληλη για την κόλληση ανόμοιων υλικών (μέταλλο, ξύλο, γυαλί και πλαστικό)
- Εύκολη στην εφαρμογή και εύκαμπτη
- Αντέχει σε θερμοκρασίες από -40°C έως +90°C
- Ιδιαίτερα ανθεκτική στους οργανικούς διαλύτες

Τεχνική προδιαγραφή:

	Λεπτομέρειες
Προϊόν:	Αφρός πολυπροπυλενίου, κόλλα: τροποποιημένο ακρυλικό
Απόχρωση:	Λευκή
Πάχος:	0.95 mm
Πρόσφυση:	19.6 B/25 mm
Αντοχή στη θερμοκρασία:	-40°C έως +120°C
Αντοχή σε διαλύτες:	Υψηλή
Αντοχή στις χημικές ουσίες:	Πολύ υψηλή
Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία:	Πολύ υψηλή
Αντοχή στο νερό:	Πολύ υψηλή
Διαστάσεις:	6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, 25mm,
Μήκος:	5 m

Διάρκεια ζωής και αποθήκευση:

Καθαρίστε προσεκτικά, αφαιρέστε τη σκόνη και απολιπνάνετε την επιφάνεια στην οποία θα εφαρμοστεί η ταινία. Χρησιμοποιήστε την σε θερμοκρασίες από +15°C έως +30°C. Εφαρμόστε την και πιέστε την στην επιφάνεια. Το προϊόν αναπτύσσει τη μέγιστη συγκόλλησή του μέσα σε 24 ώρες στους +23°C. Για να την αφαιρέσετε χρησιμοποιήστε γόμα αφαίρεσης αυτοκόλλητων.

Το προϊόν θα αποδώσει καλύτερα για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία, σε ξηρό χώρο μεταξύ +10°C και +30°C. Κρατήστε το μακριά από άμεση θερμότητα και ηλιακό φως και προστατεύστε το από τον παγετό.

Σημείωση:

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακή έρευνα και πολυετή εμπειρία. Τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες και η εργασία εκτελείται σύμφωνα με την καλή κατασκευή. Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μια δοκιμαστική εφαρμογή του προϊόντος λόγω της δυναμικά διαφορετικής αντίδρασής του με διαφορετικά υλικά. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα όπου τα τελικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας. Η NOVOL διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώσει το προϊόν και να τροποποιήσει τις τεχνικές απαιτήσεις, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται τροποποίηση των προδιαγραφών. Αυτό το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο εάν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL 62-052 Komorniki, τηλ. +48 61 810 98 00, novol.com