

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία έκδοσης: 08/09/2021

Ημερομηνία ενημέρωσης: 08/09/2021

Έκδοση: 1

ΚΟΡΔΟΝΙ ΜΟΝΩΜΑΤΟΣ

Π/Ο: 39273 (SAP αριθ. 300003671)

13 mm x 20 m

91056 (SAP αριθ. 300008840)

13 mm x 50 m

Περιγραφή προϊόντος:

Το κορδόνι μονώματος προορίζεται για τη μόνωση των κενών γύρω από τις πόρτες, το καπό κ.α. Το προϊόν εξασφαλίζει εύκολη κάλυψη και τοποθέτηση χάρη στα στρογγυλεμένα άκρα. Αποτρέπει αποτελεσματικά την διείσδυση της άχνας βαφής. Το προϊόν έχει εξαιρετική πρόσφυση και δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας όταν αφαιρείται.

Χαρακτηριστικά:

- Εύκολη κάλυψη και τοποθέτηση χάρη στα στρογγυλεμένα άκρα
- Αποτρέπει τη διείσδυση της άχνας βαφής
- Εύκολο στην εφαρμογή
- Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 80°C)

Τεχνική προδιαγραφή:

	Λεπτομέρειες
Προϊόν:	Αφρός πολυουρεθάνης (πολυουρεθανικό εστέρα), κόλλα: PSA
Απόχρωση:	Άσπρο
Πυκνότητα:	24-27 kg/m ³
Σκληρότητα στο 40%:	3.4-4.6 kPa
Ανθεκτικότητα σε εφελκυσμό:	>250 kPa
Τελική επιμήκυνση:	>180%
Μόνιμη παραμόρφωση:	<20%
Μέγεθος πόρου:	500-625 μm
Πλάτος:	13 mm
Μήκος:	20m ή 50 m

Διάρκεια ζωής και αποθήκευση:

Καθαρίστε προσεκτικά, αφαιρέστε τη σκόνη και απολιπάνετε την επιφάνεια στην οποία θα εφαρμοστεί το κορδόνι μονώματος. Χρησιμοποιήστε σε θερμοκρασίες μεταξύ +10°C και +25°C. Εφαρμόστε το και πιέστε το στην επιφάνεια. Αφαιρέστε το με μια ομαλή κίνηση, χωρίς να το τραβήξετε απότομα.

Το προϊόν αποδίδει καλύτερα για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής, εφόσον αποθηκευτεί στην αρχική του συσκευασία, σε ξηρό χώρο με θερμοκρασία μεταξύ +10°C και +25°C. Κρατήστε το μακριά από άμεση θερμότητα και ηλιακό φως· προστατέψτε το από τον παγετό.

Παρακαλώ σημειώστε:

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακή έρευνα και πολυετή εμπειρία. Τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες και η εργασία εκτελείται σύμφωνα με την καλή κατασκευή. Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μια δοκιμαστική εφαρμογή του προϊόντος λόγω της δυναμικά διαφορετικής αντίδρασής του με διαφορετικά υλικά. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα όπου τα τελικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας. Η NOVOL διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώσει το προϊόν και να τροποποιήσει τις τεχνικές απαιτήσεις, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται τροποποίηση των προδιαγραφών. Αυτό το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο εάν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL 62-052 Komorniki, τηλ. +48 61 810 98 00, novol.com