

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία έκδοσης: 08/09/2021

Ημερομηνία ενημέρωσης: 08/09/2021

Έκδοση: 1

ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΑΡΜΠΡΙΖ

P/N: 91191 (SAP αριθ. 300009183) (9+11 χιλ.) 50 mm x 10 m

Περιγραφή προϊόντος:

Η ταινία ανύψωσης παρμπρίζ βοηθά στην προστασία των λαστιχένιων επιφανειών σε πόρτες και παρμπρίζ. Βοηθά στη βαφή των επιφανειών κάτω από το λάστιχο του παρμπρίζ ενώ ταυτόχρονα το καλύπτει, χωρίς να χρειάζεται η αφαίρεσή του. Η ταινία αποτελείται από 2 λωρίδες πλάτους 9mm και 11mm για την ανύψωση και διατήρηση της προστασίας και ένα μαλακό υπόστρωμα για την εφαρμογή της ταινίας στην επιφάνεια που πρέπει να επικαλυφθεί. Βολική και εύκολη κάλυψη των στρογγυλεμένων επιφανειών, χωρίζοντας την ταινία σε μικρότερα μήκη κατά μήκος 42 mm. Το προϊόν είναι ανθεκτικό σε διαλύτες και σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 120°C).

Χαρακτηριστικά:

- Για αποτελεσματική μόνωση λαστιχένιων επιφανειών σε πόρτες, παρμπρίζ, παράθυρα και φώτα χωρίς να απαιτείται αποσυναρμολόγηση
- Βοηθά στην βαφή των επιφανειών κάτω από το λάστιχο ενώ ταυτόχρονα το μονώνει
- Αναδιπλούμενες λωρίδες πλάτους 9 και 11 χιλιοστών για ευέλικτη επιλογή μεγέθους μόνωσης
- Εύκολη εφαρμογή στις στρογγυλές επιφάνειες χάρη στη διαμπερή διάτρηση που επιτρέπει τη διάσπαση της ταινίας σε τμήματα
- Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας
- Ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 120°C)

Τεχνική προδιαγραφή:

	Λεπτομέρειες
Προϊόν:	Ενισχυμένο φύλλο PET, χαρτοταινία (με βάση λαδόκολλα)
Κόλλα:	Ακρυλική
Πάχος:	0.11 mm
Πρόσφυση:	5.6 N/25 mm
Αντίσταση σε εφελκυσμό::	116.7 N/25 mm
Αντοχή στη θερμοκρασία:	-20°C to +120°C
Τελική ελαστικότητα:	8.6%
Πλάτος:	50 mm συνολικά (συμπεριλαμβανομένων των 9/11 mm φύλλου αποκόλλησης)
Μήκος:	10 m

Διάρκεια ζωής και αποθήκευση:

Χρησιμοποιήστε σε θερμοκρασίες μεταξύ +10°C και +49°C. Αφαιρέστε τη σκόνη και απολιπάνετε την επιφάνεια πριν την εφαρμογή. Η ταινία αποδίδει καλύτερα για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αν αποθηκευτεί μεταξύ +10°C και +30°C. Μακριά από άμεση θερμότητα και ηλιακό φως. Αποφύγετε γρήγορες και απότομες μεταβολές θερμοκρασίας, προστατεύστε από υψηλή υγρασία.

Παρακαλώ σημειώστε:

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακή έρευνα και πολυετή εμπειρία. Τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες και η εργασία εκτελείται σύμφωνα με την καλή κατασκευή. Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μια δοκιμαστική εφαρμογή του προϊόντος λόγω της δυναμικά διαφορετικής αντίδρασής του με διαφορετικά υλικά. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα όπου τα τελικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας. Η NOVOL διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώσει το προϊόν και να τροποποιήσει τις τεχνικές απαιτήσεις, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται τροποποίηση των προδιαγραφών. Αυτό το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο εάν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL 62-052 Komorniki, τηλ. +48 61 810 98 00, novol.com