

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**

Ημερομηνία έκδοσης: 30/04/2021,
Ημερομηνία ενημέρωσης: 30/04/2021
Έκδοση: 1

ΝΑΪΛΟΝ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 4 x 150 m

Π/Ο: 90368 (300006574)

Περιγραφή προϊόντος:

Το Νάιλον Μόνωσης σε ρόλο έχει αναπτυχθεί για να διευκολύνει και να συντομεύει τη διαδικασία μόνωσης του οχήματος κατά τη διάρκεια της βαφής. Βοηθά στην εύκολη και γρήγορη μόνωση ολόκληρου του οχήματος από έναν μόνο χρήστη. Η μεμβράνη διπλής όψης διαθέτει εξωτερική πλευρά με την ένδειξη "PAINT THIS SIDE", για τη συγκράτηση της άχνας που αιωρείται στον αέρα και εσωτερική πλευρά ηλεκτροστατικά φορτισμένη που προσκολλάται στην επιφάνεια. Τα σωματίδια του χρώματος κολλάνε στην επιφάνεια του νάιλον χωρίς να θρυμματίζονται ή να ξεφλουδίζουν. Μειώνει σημαντικά την εμφάνιση σκουπιδιών κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και βαφής. Είναι ελαφρώς διαφανές για να διευκολύνει την κοπή στο επιθυμητό σχήμα.

Χαρακτηριστικά:

- Μειώνει σημαντικά τη διαδικασία μόνωσης του οχήματος πριν από την βαφή, μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα και γρήγορα από έναν χρήστη.
- Συγκρατεί την άχνα.
- Τα σωματίδια του χρώματος κολλάνε στην επιφάνεια του νάιλον χωρίς να θρυμματίζονται ή να ξεφλουδίζουν.
- Ηλεκτροστατικά φορτισμένη: Η μεμβράνη προσκολλάται στην επιφάνεια, διευκολύνοντας τη διαδικασία μόνωσης.
- Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες έως 120°C.

Τεχνική προδιαγραφή:

	Λεπτομέρειες
Προϊόν:	HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
Πυκνότητα:	0.947 g/cm ³ (DIN-EN 1183)
Πάχος μεμβράνης:	9.5 μm
Αντοχή σε εφελκυσμό κατά μήκος:	55 N/mm ² (ASTM D 882)
Πλευρική αντοχή σε εφελκυσμό:	28 N/mm ² (ASTM D 882)
Επιμήκυνση κατά μήκος κατά τη θραύση:	202% (ASTM D 882)
Πλευρική επιμήκυνση κατά τη θραύση:	278% (ASTM D 882)
Μορφή συσκευασίας:	Ρολό
Μέγεθος:	4 x 150 m

Διάρκεια ζωής και αποθήκευση:

Το Νάιλον Μόνωσης σε ρόλο θα αποδώσει καλύτερα για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία μεταξύ 10°C και 30°C. Προστατέψτε από το πάγο και το UV ηλιακό φως. Εφαρμόστε το σε στεγνές επιφάνειες. Εάν αφηθεί σε υγρή επιφάνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκαλέσει κηλίδες στο αμάξωμα λόγω της εξάτμισης του νερού.

Παρατηρώ:

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακή έρευνα και πολυετή εμπειρία. Τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες και η εργασία εκτελείται σύμφωνα με την καλή κατασκευή. Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μια δοκιμαστική εφαρμογή του προϊόντος λόγω της δυναμικής διαφορετικής αντίδρασής του με διαφορετικά υλικά. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα εάν τα τελικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας. Η NOVOL διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώσει το προϊόν και να τροποποιήσει τις τεχνικές απαιτήσεις, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται τροποποίηση των προδιαγραφών. Αυτό το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο εάν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.

NOVOL Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9, PL62-052 Komorniki, τηλ. +48 61 810 98 00, novol.com