

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ημερομηνία έκδοσης: 07/05/2021,
Ημερομηνία επικαιροποίησης: 07/05/2021
Έκδοση: 1

ΧΑΡΤΙ ΜΟΝΩΜΑΤΟΣ**Βάρος 40 g/m²:**

30 cm x 280 m	P/N:	39300 (300000056)
60 cm x 280 m	P/N:	39301 (300000057)
90 cm x 280 m	P/N:	39302 (300000058)
120 cm x 280 m	P/N:	39303 (300000059)

Περιγραφή προϊόντος:

Το χαρτί μονώματος είναι εξαιρετικό για την μόνωση οχημάτων. Κάθε χαρτί μόνωσης είναι διπλής όψευς, όπου η εξωτερική πλευρά είναι ανθεκτική στη διείδυση του χρώματος. Το προϊόν διαθέτει ομοιόμορφη πυκνότητα και δεν αφήνει χνούδι ή σκόνη, γεγονός που βοηθά στην εξάλειψη του κινδύνου αναγκαίας επανεπεξεργασίας της επικάλυψης. Το προϊόν κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Χαρακτηριστικά:

- Εξαιρετική μόνωση επιφανειών
- Αποτελεσματική προστασία κατά της άχνας
- Ανθεκτικό
- Κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον και βιοδιασπώμενο

Τεχνική προδιαγραφή

	Λεπτομέρειες			Μέθοδος δοκιμής
Βάρος:	40 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²	PN-ISO 536
Μέγιστη αντοχή βάρους:	±2 g/m ²	±2 g/m ²	±2 g/m ²	PN-ISO 536
Τάση θραύσης κατά μήκος (MD) [kN/m]:	4.32 (min. 3.53)	4.85 (min. 3.97)		PN-EN-ISO-1924-2
Τάση θραύσης κατά πλάτος (CD) [kN/m]:	1.76 (min. 1.57)	1.99 (min. 1.76)		PN-EN-ISO-1924-2
Αντοχή σε σχίσμο κατά μήκος (MD) [mN]:	285 (min. 230)	320 (min. 270)		PN-EN-21974
Αντοχή σε σχίσμο κατά πλάτος (CD) [mN]:	360 (min. 300)	410 (min. 360)		PN-EN-21974
Αντοχή σε έκρηξη [kPa]:	210 (min. 170)	240 (min. 190)		PN-EN-ISO-2758
Απορρόφηση νερού, Cobb60 [g/m ²]	max. 30			PN-ISO-535

Διάρκεια ζωής και αποθήκευση:

Το χαρτί μονώματος σε ρόλο θα αποδώσει καλύτερα για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Αποθηκεύστε το σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Παρατηρώ:

Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων μας προκύπτει από εργαστηριακή έρευνα και πολυετή εμπειρία. Τα δεδομένα που περιέχονται στο παρόν ανταποκρίνονται στις τρέχουσες γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους. Εξασφαλίζουμε υψηλή ποιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες και η εργασία εκτελείται σύμφωνα με την καλή κατασκευή. Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε μια δοκιμαστική εφαρμογή του προϊόντος λόγω της δυναμικά διαφορετικής αντίδρασής του με διαφορετικά υλικά. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για ελαττώματα εάν τα τελικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν από παράγοντες πέρα από τον έλεγχό μας. Η NOVOL διατηρεί το δικαίωμα να βελτιώσει το προϊόν και να τροποποιήσει τις τεχνικές απαιτήσεις, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται τροποποίηση των προδιαγραφών. Αυτό το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο εάν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται.