

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**

Ημερομηνία έκδοσης: 30.03.2021

Ημερομηνία ενημέρωσης: 30.03.2021

Έκδοση: 1

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ AQUA UV

Art. No: 91238 25 mm x 50 m
91239 38 mm x 50 m
91240 50 mm x 50 m

Η χαρτοταινία **AQUA UV** είναι κατάλληλη για χρήση σε προϊόντα με βάση το νερό και είναι ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και στην υπεριώδη ακτινοβολία (IR), **έως 30 λεπτά στους 110°C και έως 60 λεπτά στους 90°C**. Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας ακόμα και εάν εκτεθεί στον ήλιο για αρκετές ημέρες. Η χαρτοταινία UV διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα (αμάξωμα, γυαλί, πλαστικές επιφάνειες και ελαστικά μέρη) συμπεριλαμβανομένου σαγρέ υφής. Διατηρεί την αποτελεσματικότητά της σε υγρές συνθήκες, όπως κατά τη διάρκεια υγρής τριβής.

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

- Σχεδιασμένη για χρήση σε χρώματα νερού αλλά και διαλύτου
- Ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες
- Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας, ακόμα και όταν εκτίθεται στον ήλιο για έως και 3 ημέρες
- Σχεδιασμένη ειδικά για επαγγελματίες χρήστες και κατάλληλη για τις πιο απαιτητικές εργασίες
- Εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές, γυάλινες, ελαστικές και σαγρέ επιφάνειες
- Ευέλικτη και αποτελεσματική

Τεχνική προδιαγραφή:

		Μέθοδος δοκιμής
Συνολικό βάρος:	103 g/m ²	ISO 536
Αντοχή σε εφελκυσμό MD:	42 N/cm	AFERA 5004/PSTC 131
Επιμήκυνση θραύσης MD:	8%	AFERA 5004/PSTC 131
Πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες:	2,3 N/cm	AFERA 5001/PSTC 101
Συνολικό πάχος:	130 μm	
Θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι:	90°C (60 λεπτά); 110°C (30 λεπτά)	
Υλικό υποστήριξης:	Κορεσμένο χαρτί κρέπ	
Τύπος κόλλας:	Ρητίνη καουτσούκ διαλυτών	
Πλάτος ταινίας:	25 mm; 38 mm; 50 mm	
Μήκος ταινίας:	50 m	

Διάρκεια ζωής και αποθήκευση:

Αποθηκεύστε σε μέρος ξηρό, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C και μέγιστη υγρασία 50%. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αντίστοιχα εντός 12 μηνών και 6 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής. Η Novol sp. z o.o. δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ελαττωματικό υλικό εάν δεν αποθηκευτεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις παραπάνω συνθήκες.