

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**

Ημερομηνία έκδοσης: 30.03.2021

Ημερομηνία ενημέρωσης: 16.04.2021

Έκδοση: 2

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ PREMIUM 110°C

Art. No:	91234	19 mm x 50 m
	91235	25 mm x 50 m
	91416	30 mm x 50 m
	91236	38 mm x 50 m
	91237	50 mm x 50 m

Η χαρτοταινία **PREMIUM 110°C** έχει σχεδιαστεί για τις πιο απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Το προϊόν είναι ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια του στεγνώματος με ψήσιμο σε φούρνο βαφής, καθώς και κατά τη χρήση υπεριώδους ακτίνες (IR). Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας **έως 30 λεπτά στους 110°C και έως 60 λεπτά στους 90°C**. Η χαρτοταινία διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα (αμάξωμα, πλαστικές επιφάνειες, ελαστικά μέρη και γυαλί).

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

- Ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες
- Συμβατή με χρώματα διαλύτου
- Δεν αφήνει υπολείμματα κόλλας
- Ανθεκτική στη διείσδυση χρώματος
- Ειδικά σχεδιασμένη για επαγγελματική χρήση και προσαρμοσμένη για τις πιο απαιτητικές εργασίες
- Εξαιρετική πρόσφυση σε μεταλλικές, γυάλινες, ελαστικές και σαγρέ επιφάνειες
- Ευέλικτη και αποτελεσματική

Τεχνική προδιαγραφή:

		Μέθοδος δοκιμής
Συνολικό βάρος:	92 g/m ²	ISO 536
Αντοχή σε εφελκυσμό MD:	38 N/cm	AFERA 5004/PSTC 131
Αντοχή σε εφελκυσμό:	7%	AFERA 5004/PSTC 131
Πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες:	2,3 N/cm	AFERA 5001/PSTC 101
Συνολικό πάχος:	125 μm	
Θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι:	90°C (60 λεπτά); 110°C (30 λεπτά)	
Υλικό υποστήριξης:	Κορεσμένο χαρτί κρέπ	
Τύπος κόλλας:	Ρητίνη καουτσούκ διαλυτών	
Πλάτος ταινίας:	19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm, 50 mm	
Μήκος ταινίας:	50 m	

Αποθήκευση και διάρκεια ζωής:

Η προτεινόμενη αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως, με θερμοκρασία που πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 15°C και 25°C και μέγιστη σχετική υγρασία 50%. Η χαρτοταινία πρέπει να χρησιμοποιείται αντίστοιχα εντός 12 μηνών και 6 μηνών από την ημερομηνία παραγωγής. Η Novol sp. z o.o. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το ελαττωματικό υλικό αν δεν αποθηκευτεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνθήκες που αναφέρονται παραπάνω.