

Fiche technique

NOVOCOAT 4090

Émail acrylique – brillant

Émail de finition acrylique bi-composant
durcisseur isocyanate aliphatique

PRODUITS CONNEXES

Pâtes pigmentaires

Pâtes pigmentaires universelles

HARD 10 STANDARD

Durcisseur standard pour produits
polyuréthanes

HARD 10 FAST

Durcisseur rapide pour produits
polyuréthanes

THIN 50

Diluant universel
lent, standard, rapide

APPLICATION

- Moyens de transport
- Machines et équipements
- Surfaces extérieures des réservoirs
 - Structures en acier

PROPRIÉTÉS

- Haute performance
- Excellente couverture et fluidité
- Très bonne résistance chimique
- Excellente résistance aux conditions météorologiques
- Excellente résistance mécanique

SUPPORTS													
Apprêts : acryliques, polyuréthanes, époxy	Préparer en suivant les informations contenues dans les spécifications des apprêts.												
Anciens revêtements de peinture	Dépolir, dégraissier.												
Stratifiés polyester	Dépolir, dégraissier.												
PROPORTIONS DU MÉLANGE													
	NOVCOAT 4090	En volume	En poids										
	HARD 10	3	100										
	THIN 50	1	32										
		10-20 %	9-18										
La quantité de diluant à ajouter dépend de la quantité d'émail.													
VISCOSITÉ													
	DIN 4/20°C	18 ÷ 22 s											
TENEUR EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS													
Teneur réelle en COV	environ 530 g/l selon la couleur												
CONDITIONS D'APPLICATION													
La surface d'application doit être sèche. La température de la peinture, de la surface peinte et de l'environnement doit être comprise entre +10 °C et +35 °C, et l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %. La température de la surface d'application doit être supérieure de 3 °C au moins à la température du point de rosée.													
RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE													
L'émail est utilisable à des températures comprises entre -60 °C et +80 °C. Un usage temporaire à des températures allant jusqu'à +120 °C est admis													
APPLICATION													
	ATTENTION : suivre les instructions du fabricant de l'équipement	Projection pneumatique	Buse	Pression									
		Projection hydrodynamique avec protection de l'air. Déconseillé avec HARD 10 rapide et THIN 50 rapide.	1,3 ÷ 1,5 mm 0,23 ÷ 0,28 mm (0,009" ÷ 0,011")	2 ÷ 4 bar 100 ÷ 120 bar Protection de l'air 2 bar	15 ÷ 20 cm 10 ÷ 15 cm								
	Nombre de couches	1 ÷ 2											
	Épaisseur d'une couche sèche.	20 ÷ 30 µm											
	Rendement du mélange prêt à l'emploi pour une épaisseur de couche sèche dans la plage spécifiée	10 ÷ 12 m ² /l 0,10 ÷ 0,08 l/ m ² à 50 µm											

	Durée de vie du mélange à 20 °C	6 heures pour le durcisseur HARD 10 STANDARD 2 heures pour le durcisseur HARD 10 FAST				
	Évaporation entre les couches	10 ÷ 15 min				
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES						
Produit	Teneur en matières solides en poids	Teneur en matières solides en volume	Densité	Dispersion		
NOVOCOAT 4090	≈ 51 ÷ 58 %	≈ 50 ÷ 54 %	≈ 1,00 ÷ 1,10 g/cm ³	< 7,5 µm		
HARD 10	56 %	55 %	1,03 g/cm ³	—		
NOVOCOAT 4090 + HARD 10: 3+1	≈ 52 ÷ 56 %	≈ 51 ÷ 54 %	≈ 1,00 ÷ 1,09 g/cm ³	< 7,5 µm		
DEGRÉ DE BRILLANCE						
Env. 90 à 60°						
TEMPS DE DURCISSEMENT						
	Durcisseur HARD 10 STANDARD			Durcisseur HARD 10 FAST		
	10 °C	20 °C	60 °C	10 °C	20 °C	60 °C
Sec hors poussière	-	30 min	12 min	4 h	20 min	-
Sec au toucher	-	4,5 h	30 min	18 h	3 h	-
Durcissement utile	-	18 h	55 min	66 h	10 h	-
ATTENTION : Les temps de durcissement se réfèrent à la température des composants individuels.						
NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT						
Diluant universel THIN 50 ou diluant pour produits nitro-cellulosiques						
CONDITIONS DE STOCKAGE						
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des sources de feu et de chaleur, à une température comprise entre +5 et +35 °C. Éviter l'exposition au soleil.						
PÉRIODES DE CONSERVATION*						
NOVOCOAT 4090	24 mois à 20 °C					
Pâtes pigmentaires	24 mois à 20 °C					
HARD 10 STANDARD	18 mois à 20 °C					
HARD 10 FAST	12 mois à 20 °C					
THIN 50	24 mois à 20 °C					

* Dans l'emballage d'origine non ouvert.

SÉCURITÉ

Voir la Fiche de données de sécurité

AUTRES INFORMATIONS

Numéro de registre : 000024104.

La performance de nos systèmes résulte de travaux en laboratoire et de nombreuses années d'expérience. Les données contenues dans ce document sont conformes à l'état actuel des connaissances sur nos produits et sur leurs applications possibles. Nous garantissons une qualité élevée à condition que nos instructions soient respectées et que le travail soit effectué selon les règles de l'art. Il est important de faire une application d'essai du produit en raison du comportement potentiellement différent du produit combiné à divers matériaux. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final a été affecté par des facteurs indépendants de notre contrôle.