

Fiche technique

NOVORUST 2750 DTM

Émail auto-aprêtant époxy – semi-mat

Durci à la polyamine. Contient des pigments anti-corrosion à base d'oxyde de zinc, d'aluminium et de phosphore

PRODUITS CONNEXES

Pâtes pigmentaires

Pâtes pigmentaires universelles

H5960 STANDARD

Durcisseur standard

H5960 FAST

Durcisseur rapide

THIN 60

Diluant pour produits époxy

APPLICATION

- Structures internes en acier

PROPRIÉTÉS

- Haute performance
- Excellente couverture et fluidité
- Très bonne résistance chimique
- Excellente résistance aux conditions météorologiques
- Excellente résistance mécanique
- Possibilité d'application jusqu'à 200 µm en épaisseur humide en une couche

NOVORUST 2750 DTM

Fiche technique
27.03.2024

SUPPORTS			
Acier	Nettoyer jusqu'au degré de propreté Sa 2 ^{1/2} (traitement par jet) ou St3 (nettoyage manuel ou en utilisant des outils électriques) selon PN-ISO 12944-4 ; la zone traitée doit être exempte d'huile, de graisse, de poussière, de trace de peinture ancienne peu adhérente, de calamine, de rouille et de matières étrangères ; la surface doit présenter une brillance provenant du support métallique.		
Acier galvanisé, aluminium	Pour obtenir une surface rugueuse, effectuer un léger sablage avec des agrégats non métalliques sphériques ou un ponçage avec du papier abrasif de grain 240 à 320, puis dégraissier.		
Anciens revêtements de peinture	Dégraissier et poncer à sec avec du papier à poncer P220-P360.		
Stratifiés polyester	Poncer à sec P280 et dégraissier.		
Béton	Il doit être sec (taux d'humidité maximal de 3 %), la surface doit être propre, sans fissures ni rayures, exempte de toute saleté (poussière, sable, huile, graisse ou revêtements de peinture peu adhérents).		
PROPORTIONS DU MÉLANGE			
	NOVORUST 2750 DTM	En volume	En poids
	H5960 STANDARD	6	100
	THIN 60	1	11
		5-15 %	3-9
	NOVORUST 2750 DTM	6	100
	H5960 FAST	1	12
THIN 60	5 %	3	
La quantité de diluant à ajouter dépend de la quantité d'émail.			
VISCOSITÉ			
	DIN 4/20°C	45 ÷ 80 s	
TENEUR EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS			
Teneur réelle en COV	environ 460 g/l selon la couleur		
CONDITIONS D'APPLICATION			
<p>La surface d'application doit être sèche. La température de la peinture, de la surface peinte et de l'environnement doit être comprise entre +10 °C et +35 °C, et l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %.</p> <p>La température de la surface d'application doit être supérieure de 3 °C au moins à la température du point de rosée.</p>			
RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE			
<p>L'émail auto-apprétant est utilisable à des températures comprises entre -60 °C et +80 °C.</p> <p>Un usage temporaire à des températures allant jusqu'à +120 °C est admis</p>			

NOVORUST 2750 DTM

Fiche technique
27.03.2024

APPLICATION								
 ATTENTION : suivre les instructions du fabricant de l'équipement	Projection pneumatique	Buse	Pression	Distance				
		1,8 ÷ 2,2 mm	2 ÷ 4 bar	15 ÷ 20 cm				
	Projection hydrodynamique avec protection de l'air. Recommandé avec H5960 STANDARD et THIN 60.	0,33 ÷ 0,38 mm (0,013" ÷ 0,015")	100 ÷ 180 bar Protection de l'air 2 bar	10 ÷ 15 cm				
	Nombre de couches	1-2						
	ATTENTION : L'épaisseur minimale de l'émail auto-aprétant ne doit pas être inférieure à 100 µm pour l'acier.							
	Épaisseur d'une couche sèche.	80-100 µm						
	Durée de vie du mélange à 20 °C	8 heures pour le durcisseur H5960 STANDARD 4 heures pour le durcisseur H5960 FAST						
		10 ÷ 15 min						
DEGRÉ DE BRILLANCE								
Env. 50 à 60° ATTENTION : le degré de brillance varie en fonction de la méthode d'application, de l'épaisseur des couches appliquées et de la couleur.								
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES								
Produit	Teneur en matières solides en poids	Teneur en matières solides en volume	Densité	Dispersion				
NOVORUST 2750 DTM	≈ 65 ÷ 70 %	≈ 46 ÷ 52 %	≈ 1,40 ÷ 1,45 g/cm³	< 12,5 µm				
H5960	68 %	65 %	0,92 g/cm³	—				
NOVORUST 2750 DTM + H5960 (6+1)	≈ 66 ÷ 70 %	≈ 49 ÷ 54 %	≈ 1,33 ÷ 1,37 g/cm³	< 12,5 µm				
TEMPS DE DURCISSEMENT								
	Durcisseur H5960 STANDARD			Durcisseur H5960 FAST				
	10 °C	20 °C	60 °C	10 °C	20 °C	60 °C		
Sec hors poussière	-	60 min	15 min	3 h	45 min	-		
Sec au toucher	-	5 h	40 min	18 h	4 h	-		
Durcissement utile	-	24 h	60 min	28 h	18 h	-		
ATTENTION : Les temps de durcissement se réfèrent à la température des composants individuels.								

NOVORUST 2750 DTM

Fiche technique
27.03.2024

NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT	
Diluant universel THIN 60 ou diluant pour produits nitro-cellulosiques	
CONDITIONS DE STOCKAGE	
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des sources de feu et de chaleur, à une température comprise entre +5 et +35 °C. Éviter l'exposition au soleil.	
PÉRIODES DE CONSERVATION*	
NOVORUST 2750 DTM	24 mois à 20 °C
Pâtes pigmentaires	24 mois à 20 °C
H5960 STANDARD	24 mois à 20 °C
H5960 FAST	24 mois à 20 °C
THIN 60	24 mois à 20 °C
* Dans l'emballage d'origine non ouvert.	
SÉCURITÉ	
Voir la Fiche de données de sécurité	
AUTRES INFORMATIONS	
Numéro de registre : 000024104. La performance de nos systèmes résulte de travaux en laboratoire et de nombreuses années d'expérience. Les données contenues dans ce document sont conformes à l'état actuel des connaissances sur nos produits et sur leurs applications possibles. Nous garantissons une qualité élevée à condition que nos instructions soient respectées et que le travail soit effectué selon les règles de l'art. Il est important de faire une application d'essai du produit en raison du comportement potentiellement différent du produit combiné à divers matériaux. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final a été affecté par des facteurs indépendants de notre contrôle.	