

Fiche technique

## Spectral KLAR 585

Vernis acrylique incolore bi-composant

Spectral KLAR 585  
Spectral H 6115  
Spectral PLAST 775  
Spectral EXTRA 895

### PRODUITS ASSOCIÉS

Vernis acrylique  
Durcisseur rapide, standard, lent, extra lent  
Additif augmentant l'élasticité  
Diluant pour ombrage

### PROPRIÉTÉS

- Performance élevée
- Haute teneur en solides
  - Séchage rapide
- Pour la réparation de petites et grandes surfaces
  - Excellente fluidité

<b>SUPPORTS</b>			
Couches de base Spectral BASE	Surface sèche et mate. Poncer légèrement si nécessaire.		
Couches de base Spectral WAVE	Surface sèche et mate. Poncer légèrement si nécessaire.		
Est également compatible avec la plupart des vernis de base à base de solvant et d'eau disponibles sur le marché.			
<b>PROPORTIONS DU MÉLANGE</b>			
	Spectral KLAR 585 Spectral H 6115	En volume	En poids
		2	100
		1	50
<b>VISCOSITÉ</b>			
	DIN 4/20°C	16 ÷ 18 s	
<b>TENEUR EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS</b>			
COV II/B/d limit*			420 g/l
Teneur réelle en COV			420 g/l
*Pour un mélange prêt à l'emploi conformément la directive UE 2004/42/CE			
<b>CONDITIONS D'APPLICATION</b>			
Il est recommandé d'appliquer le vernis à une température supérieure à 15 °C et avec une humidité ne dépassant pas 80%.			
<b>APPLICATION</b>			
	Pistolet à peinture à gravité conventionnel	Buse	Pression
		1.2 ÷ 1.4 mm	Observer les instructions du fabricant de l'équipement.
	Nombre de couches	2	
	Épaisseur d'une couche sèche	25 ÷ 30 µm	
	Rendement du mélange prêt à l'emploi pour une épaisseur de couche sèche dans la plage spécifiée.	10.6 m <sup>2</sup> /l à 50 µm	
	Durée de vie du mélange à 20 °C	45 min	
	Évaporation entre les couches	5 ÷ 10 min	

<b>TEMPS DE DURCISSEMENT</b>				
	H 6115 standard			
	20°C	60°C		
Sec hors poussière	30 min.	5 min.		
Sec au toucher	3 h	10 min.		
Temps avant le polissage (durcissement utile)	12 h	30 min.*		
Durcissement complet	7 jours	30 min+ 3 jours /20 °C		
<p>NOTA : Les temps de durcissement se réfèrent à la température des différents composants. La température de la cabine doit être supérieure de 10 °C environ. Le séchage du vernis avec un durcisseur rapide à une température élevée peut réduire la brillance. Vernis qui se durcit à une température de 60°C atteint le durcissement complet plus élevé que vernis durci à une température de 20°C.</p> <p>*le polissage est possible après refroidissement de l'élément</p>				
<b>SÉCHAGE PAR INFRAROUGE</b>				
	Distance		Suivre les recommandations du fabricant de l'équipement	
	Durée en fonction du type et de la puissance de la lampe		10 ÷ 25 min	
NOTA : Commencer le chauffage radiant au plus tôt 10 minutes après l'application de la dernière couche.				
<b>PRODUITS ASSOCIÉS EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE D'EMPLOI</b>				
	15 ÷ 20°C	20 ÷ 25°C	25 ÷ 35°C	+ 35°C
Spectral H 6115	Rapide	Standard	Lent	Extra lent
<b>Spectral PLAST 775 ADDITIF AUGMENTANT L'ÉLASTICITÉ</b>				
<p>Afin d'améliorer l'élasticité du revêtement de peinture sur les éléments en plastique ou augmenter la résistance du revêtement à l'impact des pierres (p.ex. le pare-chocs avant, le capot) ajouter 10 %- 30 % de Spectral PLAST 775 au mélange prêt à l'emploi* de Spectral KLAR 585 et Spectral H 6115.</p>				
<b>Spectral EXTRA 895 DILUANT POUR OMBRAGE</b>				
	<p>Le diluant pour ombrage Spectral EXTRA 895 s'applique finement en 1-2 passages sur les zones de contact du vieux revêtement de vernis et de la couche de vernis nouvellement appliquée.</p> <p>Le diluant peut être appliqué selon deux méthodes :</p> <p>Méthode I (recommandée) : appliquez le diluant pour ombrage immédiatement après l'application de chaque couche de vernis incolore.</p> <p>Méthode II : appliquez le diluant pour ombrage immédiatement après l'application de la dernière couche de vernis incolore.</p>			
<b>NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT</b>				
Diluant pour produits acryliques Spectral SOLV 855 ou diluant pour produits nitrocellulosiques.				
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE I</b>				
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des sources de feu et de chaleur. Éviter l'exposition au soleil.				

<b>PÉRIODES DE VALIDITÉ</b>	
Spectral KLAR 585	24 mois /à 20°C
Spectral H 6115 standard, lent, extra lent	18 mois/ à 20°C
Spectral H 6115 rapide	12 mois/ à 20°C
Spectral PLAST 775	24 mois /à 20°C
Spectral EXTRA 895	24 mois /à 20°C
<b>SÉCURITÉ</b>	
Voir la Fiche de données de sécurité	
<b>AUTRES INFORMATIONS</b>	
Numéro de registre : 000024104.  La performance de nos systèmes résulte de tests en laboratoire et de nombreuses années d'expérience. Les données contenues dans ce document sont conformes à l'état actuel des connaissances sur nos produits et sur leurs applications possibles. Nous garantissons leur qualité élevée à condition que nos instructions soient respectées et que le travail soit effectué dans le respect des principes d'une réalisation de qualité. Il est nécessaire de réaliser une application d'essai du produit en raison du comportement potentiellement différent du produit avec différents matériaux. Nous déclinons toute responsabilité si le résultat final a été affecté par des facteurs indépendants de notre contrôle.	

<b>INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES</b>		
<b>PROPORTIONS PONDÉRALES DES COMPOSANTS :</b>		
<b>ATTENTION !</b>		
Pour obtenir un vernis avec des paramètres adéquats, il est essentiel de doser avec précision les différents composants.		
Quantité de mélange	Spectral KLAR 585	Spectral H 6115
0,10 l	67 g	33 g
0,15 l	100 g	50 g
0,20 l	134 g	67 g
0,25 l	167 g	83 g
0,30 l	201 g	100 g
0,40 l	268 g	133 g
0,50 l	335 g	167 g
0,75 l	502 g	250 g
1,00 l	669 g	333 g
2,00 l	1338 g	666 g