

Scheda Tecnica

## **Spectral SOFT**

**Stucco multiuso**

Stucco bicomponente multiuso





Betox 50PC






### **PRODOTTI CONNESSI**

Indurente

### **CARATTERISTICHE**

- Stucco poliestere universale
- Unisce le caratteristiche di stucco riempitivo e di finitura
  - Applicazione molto facile
  - Carteggiatura perfetta
    - Superficie liscia

SUPPORTI		
Strati di vecchie verniciature	Sgrassare, carteggiare a secco P220 ÷ P280, sgrassare.	
Laminati in poliestere	Sgrassare, carteggiare a secco P80 ÷ P120, sgrassare.	
Acciaio	Sgrassare, carteggiare a secco P80 ÷ P120, sgrassare.	
Acciaio zincato	Sgrassare, opacizzare con tessuto non tessuto abrasivo, sgrassare.	
Alluminio	Sgrassare, opacizzare con tessuto non tessuto abrasivo, sgrassare.	
Primer acrilici 2-componenti	Sgrassare, carteggiare a secco P220 ÷ P280, sgrassare.	
UNDER 305-00	Sgrassare, carteggiare a secco P220 ÷ P280, sgrassare.	
UNDER 385	Da 30 minuti a 12 ore a 20 ° C senza senza rettificare Sopra 12 ore: sgrassare, rettificare a secco con P220 ÷ P280, sgrassare	
UNDER 385-00	Da 30 minuti a 12 ore a 20 ° C senza senza rettificare Sopra 12 ore: sgrassare, rettificare a secco con P220 ÷ P280, sgrassare	
Attenzione: Non applicare lo stucco direttamente su primer reattivi (i wash primer), prodotti monocomponenti acrilici e nitocellulosi.		
RAPPORTO DI MISCELAZIONE		
	Spectral SOFT INDURENTE	Secondo il peso
		100 g 2 g
CONTENUTO DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI		
VOC II/B/b limit*	250 g/l	
VOC reale	90 g/l	
* Per miscela pronta all'uso ai sensi della Direttiva UE 2004/42/CE		
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE		
Si consiglia di applicare lo stucco ad una temperatura superiore ai + 10°C.		
APPLICAZIONE		
	Pulire e carteggiare la superficie.	
	Sgrassare con Spectral EXTRA 785.	
	Mescolare accuratamente i componenti fino ad ottenere un colore omogeneo. Rispettare le quantità richieste dell'indurente. Si consiglia di usare dei dosatori per lo stucco al fine di ottenere delle proporzioni adeguate dei componenti.	

	Carteggiare. Spessore della mano non superiore a 5 mm.	
	4 ÷ 6 minuti/ 20°C	
<b>TEMPI DI INDURIMENTO</b>		
	20°C	60°C
	20 ÷ 30 minuti	10 minuti
ATTENZIONE: I tempi di indurimento si riferiscono ai singoli elementi.		
<b>ESSICAZIONE CON LAMPADA A RAGGI INFRAROSSI</b>		
	Distanza	Rispettare le raccomandazioni del produttore degli attrezzi
	Tempo a seconda del tipo e della potenza della lampada	Circa 5 min.
<b>CARTEGGIATURA</b>		
	Grossa	P80 ÷ P120
	Di finitura	P180 ÷ P240
<b>COLORE</b>		
Beige		
<b>PULIZIA DEGLI ATTREZZI</b>		
Diluente per prodotti nitrocellulosi		
<b>CONDIZIONI DI STOCCAGGIO</b>		
Conservare in locali freschi e asciutti lontano da fonti di fiamme e calore. Evitare l'insolazione.		
<b>CONSERVAZIONE</b>		
Spectral SOFT	24 mesi/20°C	
INDURENTE	18 mesi/20°C	
<b>SICUREZZA</b>		
Vedi Scheda dei dati di sicurezza.		
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>		
Numero di registrazione: 000024104		
L'efficacia dei nostri sistemi è il risultato di ricerche condotte nei laboratori e di un'esperienza pluriennale. I dati contenuti nel presente documento sono conformi alle conoscenze attuali relative ai nostri prodotti ed alle possibilità di applicazione. Garantiamo un'alta qualità a condizione che vengano rispettate le nostre istruzioni ed il lavoro venga effettuato in conformità alle buone regole dell'arte. È indispensabile realizzare un'applicazione di prova del prodotto in ragione delle sue potenziali reazioni con vari materiali. Decliniamo qualsiasi responsabilità se il risultato finale del lavoro verrà influenzato da fattori al di fuori del nostro controllo.		