

Karta techniczna

PLUS 760

Dodatek antysilikonowy

WŁAŚCIWOŚCI	
DODATEK ANTYSILIKONOWY PLUS 760 - jest środkiem przeciwdziałającym powstawaniu kraterów silikonowych (tzw. „rybich oczek”) pojawiających się w wyniku zabrudzenia powierzchni silikonem lub zatłuszczenia. W przypadku pojawienia się kraterów silikonowych, na pierwszej warstwie lakieru, kolejną warstwę aplikować z dodatkiem PLUS 760.	
STOSOWAĆ DO:	
Bezbarwnych lakierów akrylowych i emalii akrylowych firmy Novol.	
PROPORCJE MIESZANIA	
Dodatek antysilikonowy PLUS 760 należy stosować w zależności od zabrudzenia w ilości od 2 do 4% na gotową mieszaninę lakieru lub emalii z utwardzaczem. Przykładowo: przy ilości 2% na 1 litr mieszanki należy dodać 20ml PLUS 760.	
LEPKOŚĆ NATRYSKOWA	
Dodanie środka PLUS 760 nie zmienia lepkości natryskowej wyrobu.	
KOLOR	
Bezbarwny	
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.	
TERMINY PRZYDATNOŚCI	
PLUS 760	24 miesiące/20°C
BEZPIECZEŃSTWO	
Patrz Karta Charakterystyki	
INNE INFORMACJE	
Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.	