

MARINEPRO CLEARCOAT HG 755 2K

Lakier bezbarwny 2K do zastosowań w rynku marynistycznym. Charakteryzuje się dobrą odpornością chemiczną i mechaniczną oraz stabilnością połysku w warunkach eksploatacji marine.

PRODUKTY POWIĄZANE

HARD 5040 Utwardzacz do MARINEPRO CLEARCOAT HG 755 2K

THINNER 50 Rozcieńczalnik uniwersalny Standardowy, Wolny

WŁAŚCIWOŚCI

- Wysoka odporność na działanie czynników zewnętrznych
 - Wysoka odporność UV i stabilność połysku
 - Podwyższona odporność na zarysowania
 - Doskonała rozlewność
 - Szybkie schnięcie
 - Łatwe dostosowanie do zmiennych warunków aplikacji
- Przeznaczony do zastosowanie powyżej linii wody *

* Zastosowanie lakieru poniżej linii wody wymaga bez względu na zastosowanie powłoki antifouling

PODŁOŻA				
Warstwy bazowe		Wysuszona pyłosucha powierzchnia.		
PROPORCJE MIESZANIA				
	MARINEPRO HG 755 2K HARD 5040 THINNER 50	Objętościowo		Wagowo
		2		100
		1		50
		10%		9
Ilość rozcieńczalnika dodajemy w przeliczeniu na lakier				
LEPKOŚĆ				
	DIN 4/20°C	16 ÷ 19 s		
ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH				
VOC		510 g/l		
Dla mieszaniny gotowej do aplikacji według Dyrektywy UE 2004/42/CE				
WARUNKI APLIKACJI				
Temperatura farby, malowanej powierzchni jak i otoczenia powinna mieścić się w zakresie od +10°C do +35°C, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%.				
ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ				
Lakier można użytkować w zakresie temperatur od -60°C do +80°C. Dopuszcza się okresowe użytkowanie w temperaturach do +120°C				
APLIKACJA				
	Pistolet konwencjonalny zasilany grawitacyjnie	Dysza	Ciśnienie	Odległość
		1.3 ÷ 1.4 mm	3 ÷ 4 bar	15 ÷ 20 cm
UWAGA: uwzględnić wskazówki producenta sprzętu	Pistolet niskociśnieniowy HVLP zasilany grawitacyjnie	1.2 ÷ 1.3 mm	2 bary	10 ÷ 15 cm
	Liczba warstw	2 ÷ 3		
	Grubość pojedynczej suchej warstwy	20 ÷ 25 µm		
	Wydajność mieszanki gotowej do użycia przy grubości suchej powłoki w podanej proporcji mieszania	10.6 m²/l 0.09 l/ m² przy 50 µm MARINEPRO HG 755 2K + HARD 5040 (2+1)		
		Trwałość mieszanki w 20° C	2 godz.	

	Czas odparowania między warstwami	20-30 min	
DANE TECHNICZNE			
Wyrób	Zawartość części stałych wagowo	Zawartość części stałych objętościowo	Gęstość
MARINEPRO HG 755 2K	≈ 48 %	≈ 46 %	≈ 1.00 g/cm³
HARD 5040	≈ 68 %	≈ 66 %	≈ 1.03 g/cm³
MARINEPRO HG 755 2K + HARD 5040: 2+1	≈ 55 %	≈ 53 %	≈ 1.01 g/cm³
STOPIEŃ POŁYSKU			
Wersja połysk min: ok. 90 / 20°			
CZASY UTWARDZANIA			
	10°C	20°C	60°C
Pyłosuchość	-	40 min.	15 min.
Suchość dotykowa	-	6 godz.	35 min.
Twardość użytkowa	-	21 godz.	60 min.
UWAGA: Czasy utwardzania odnoszą się do temperatur poszczególnych elementów.			
STOSOWANIE			
Utwardzacz	Zalecana temperatura pracy	Rodzaj naprawy	
HARD 5040	18°C - 35°C	przy malowaniu dużych powierzchni	
Malowana powierzchnia musi być sucha. Temperatura farby, malowanej powierzchni jak i otoczenia powinna mieścić się w zakresie od +10°C do +35°C, a wilgotność względna nie powinna przekraczać 80%. Temperatura malowanej powierzchni powinna być wyższa od temperatury punktu rosy o min. 3°C.			
CZYSZCZENIE SPRZĘTU			
Rozcieńczalnik uniwersalny THINNER 50 lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych			
WARUNKI PRZECHOWYWANIA			
Przechowywać w suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła w temperaturze od +5 do +35°C. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.			
TERMINY PRZYDATNOŚCI *			
MARINEPRO HG 755 2K	24 miesiące/20°C		
HARD 5040	18 miesięcy/20°C		
THINNER 50	24 miesiące/20°C		
* W oryginalnie zamkniętym opakowaniu.			

BEZPIECZEŃSTWO

Patrz Karta Charakterystyki

INNE INFORMACJE

Numer rejestrowy: 000024104

Efektywność naszych systemów / produktów jest wynikiem badań przeprowadzonych w kontrolowanych warunkach w laboratorium NOVOL oraz naszego wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach, cechach jakościowych (własnościach) oraz zweryfikowanych możliwościach (warunkach) ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość produktu pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje (wytyczne zawarte w karcie technicznej) oraz praca wykonana jest z zasadami dobrego rzemiosła.

Ze względu na wiele czynników, które mogą mieć wpływ na warunki pracy i zastosowanie naszych systemów / produktów, odbiorca lub użytkownik produktów zobowiązani są do przeprowadzania własnych testów i eksperymentów, na podstawie których określą przydatność wybranego produktu do danego zastosowania. Produkt jest przeznaczony do użytku przez Profesjonalistów na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Z uwagi na powyższe NOVOL nie udziela żadnych prawnie wiążących gwarancji dotyczących określonych właściwości lub przydatności do określonego celu.

Zasady odpowiedzialności NOVOL zostały określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Produktów Nautic (OWS NAUTIC) dostępnych na stronie <https://nautic.novol.com/uploads/OWS-nautic.pdf>.

Obowiązkiem odbiorcy lub użytkownika naszych systemów / produktów jest przestrzeganie praw własności oraz obowiązujących przepisów i innych regulacji. Odbiorca lub użytkownik zobowiązany jest korzystać z najnowszej, odpowiedniej wersji karty technicznej oraz aktualnej wersji karty charakterystyki UE.