

Karta techniczna

NAUTIC LC (LIQUID COMPOSITE)


Płynna masa poliestrowa

Zastosowanie:

- Przemysł kompozytowy
- produkcja jednostek pływających (łódzie; motorówki, jachty żaglowe)
 - elektrownie wiatrowe
 - transport (owiewki, zabudowy itp.)
 - inne produkty wykonane z kompozytów (laminatów)

Właściwości:

- bardzo dobre właściwości aplikacyjne
- doskonała tiksotropia
- nie ścieka z pionowych powierzchni
- niski pik temperaturowy
- utwardzalny każdym MEKP

CHARAKTERYSTYKA	NAUTIC LC	NORMA
Masa właściwa	1,3 - 1,4 g/cm ³	PN-EN ISO 2811-1
Czas wiązania w 20°C	60 - 70 min	--
Kolor	szary	--
Skurcz	< 5 %	PN EN ISO 3521
Wytrzymałość na zerwanie	> 25 MPa	PN EN ISO 527
Wydłużenie maksymalne przy próbie zrywania	> 0,4 %	PN EN ISO 527
Temperatura zeszklenia	76 °C	DN EN ISO 6721
Grubość aplikacji	< 6 mm	--
Świadectwo uznania typu wyrobu Polski Rejestr Statków	TT/1336/710250/22	
UWAGA: Badania przeprowadzono z dodatkiem 1,5% utwardzacza Metox 50WR		
PODŁOŻA		
Laminat poliestrowy, winyloestrowy epoksydowe	przeszlifować na sucho P80 – P120 i ponownie odtłuścić Zmywaczem do usuwania silikonu PLUS 780.	
Sklejka, drewno	odtłuścić, przeszlifować na sucho P80 – P120 i odtłuścić	
PROPORCJE MIESZANIA		
	KLEJ UTWARDZACZ	Wagowo
		100g 1,0 – 2,0g
POKRYWANY PRZEZ		
Laminaty (żywice) poliestrowe, winyloestrowe, epoksydowe oraz szpachlówki poliestrowe i podkłady akrylowe		
WARUNKI APLIKACJI		
Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C		

APLIKACJA	
	Przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza. Wymieszać dokładnie składniki do momentu uzyskania jednolitego koloru. Proporcje wagowe składników: 100 g LC dodać 1,0 – 2,0 g Utwardzacza. Czas wiązania 60-70 minut w 20°C
	Nakładać za pomocą rękawa foliowego. Szybkość aplikacji można regulować poprzez dobranie odpowiedniej średnicy otworu wylotowego. Dodatkowo można użyć pędzla celem wyrównania i uzyskania pożądanego efektu
	Proces tworzenia laminatu można rozpocząć po 3h w 20°C
CZYSZCZENIE SPRZĘTU	
Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych THIN 850 lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.	
OPAKOWANIE	
20 KG;	
WARUNKI PRZECHOWYWANIA	
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi	
TERMINY PRZYDATNOŚCI	
NAUTIC LC	6 miesięcy / 20°C
BEZPIECZEŃSTWO	
Patrz Karta Charakterystyki	
UWAGI	
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.	
INNE INFORMACJE	
Numer rejestrowy: 000024104 Efektywność naszych systemów / produktów jest wynikiem badań przeprowadzonych w kontrolowanych warunkach w laboratorium NOVOL oraz naszego wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach, cechach jakościowych (własnościach) oraz zweryfikowanych możliwościach (warunkach) ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość produktu pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje (wytyczne zawarte w karcie technicznej) oraz praca wykonana jest z zasadami dobrego rzemiosła. Ze względu na wiele czynników, które mogą mieć wpływ na warunki pracy i zastosowanie naszych systemów / produktów, odbiorca lub użytkownik produktów zobowiązani są do przeprowadzania własnych testów i eksperymentów, na podstawie których określą przydatność wybranego produktu do danego zastosowania. Produkt jest przeznaczony do użytku przez Profesjonalistów na własną odpowiedzialność i ryzyko. Z uwagi na powyższe NOVOL nie udziela żadnych prawnie wiążących gwarancji dotyczących określonych właściwości lub przydatności do określonego celu. Zasady odpowiedzialności NOVOL zostały określone w <u>Ogólnych Warunkach Sprzedaży Produktów Nautic (OWS NAUTIC)</u> dostępnych na stronie https://nautic.novol.com/uploads/OWS-nautic.pdf . Obowiązkiem odbiorcy lub użytkownika naszych systemów / produktów jest przestrzeganie praw własności oraz obowiązujących przepisów i innych regulacji. Odbiorca lub użytkownik zobowiązany jest korzystać z najnowszej, odpowiedniej wersji karty technicznej oraz aktualnej wersji karty charakterystyki UE.	