



CLEAR

UNIWERSALNY LAKIER BEZBARWNY

WŁAŚCIWOŚCI

Uniwersalny lakier o zwiększonej odporności na zarysowania, dzięki zawartości ceramicznych dodatków SR - scratch resistant. CLEAR jest łatwy w aplikacji na 2-3 warstwy i nie wymaga dodawania rozcieńczalnika. Charakteryzuje się dobrą rozlewnością i krótkim czasem utwardzania około 10 h w temp. 20°C. Daje trwałą powłokę o wysokiej twardości końcowej, odporną na promieniowanie UV. Współpracuje z większością wodorozcieńczalnych i rozcieńczalnikowych bazowych systemów kolorystycznych na rynku.

PRODUKTY POWIĄZANE

Universal Clearcoat HARDENER utwardzacz do uniwersalnego lakieru bezbarwnego

Universal Thinner THINNER uniwersalny rozcieńczalnik do podkładów i lakierów

PODŁOŻA

Współpracuje z większością lakierów bazowych rozcieńczalnikowych i wodorozcieńczalnych dostępnych na rynku. Warstwy lakierów bazowych powinny być prawidłowo zaaplikowane i wysuszone zgodnie z zaleceniami karty technicznej.

PROPORCJE MIESZANIA, LEPKOŚĆ

		Objęściowo	Wagowo
	CLEAR	2	100
	HARDENER	1	50
	Lepkość DIN 4 / 20°C	16÷18 s	

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH (VOC)

VOC II/B/e limit* 840 g/l

VOC rzeczywiste 550 g/l

*dla mieszaniny gotowej do aplikacji zgodnie z
Dyrektywą UE 2004/42/CE

APLIKACJA

Produkt może być stosowany zarówno do lakierowania dużych powierzchni/wielu elementów jednocześnie, jak i niewielkich napraw 1-2 elementów. Należy zwrócić uwagę, że wielkość naprawy zależy od temperatury aplikacji. W wysokich temperaturach nie zalecamy do wylakierowań całościowych.

Lakier nakłada się na uprzednio natryśnięte i wysuszone warstwy bazy. Natryskiwać można dwie lub trzy warstwy pozostawiając czas na odparowanie 3÷5 min między warstwami (zależnie od temperatury i grubości warstwy). Po 5 minutach od położenia ostatniej warstwy powłoka może być utwardzana w podwyższonej temperaturze (np. w kabinie lakierniczej).

	Czas życia mieszanki	Ok. 40 min. w 20°C
	Liczba warstw	2-3
	Grubość pojedynczej suchej warstwy	20-25 µm na każdą warstwę
	Dysza	Ø 1.3-1.4 mm
	Ciśnienie	Uwzględnić wskazówki producenta pistoletu lakierniczego
	Odległość	
	Czas odparowania między warstwami w 20°C	3-5 min.

CZASY SCHNIĘCIA

		20°C	60°C
	Pyłosuchość	15 min.	5 min.
	Twardość użytkowa	10 h	30 min.
	Twardość całkowita	5 dni	-

WYDAJNOŚĆ

Komplet (1litr lakieru + utwardzacz w odpowiedniej proporcji) pozwala na uzyskanie ok 12 m² suchej warstwy o grubości ok. 50 µm.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Uniwersalny rozcieńczalnik do podkładów i lakierów THINNER lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła.

Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.

TERMINY PRZYDATNOŚCI

CLEAR	24 miesiące / 20°C
-------	--------------------

HARDENER	18 miesięcy / 20°C
----------	--------------------

BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj właściwe środki ochrony osobistej!

Patrz Karta Charakterystyki

INNE INFORMACJE

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Numer rejestrowy: 000024104

Niniejsza karta techniczna produktu zastępuje wszystkie poprzednie wydania.