



FIX SET

ZESTAW REPERACYJNY

WŁAŚCIWOŚCI

Zestaw naprawczy, pozwalający odtworzyć kształt uszkodzonych elementów. Składa się z żywicy poliestrowej, utwardzacza oraz maty szklanej. Uzyskany laminat posiada bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną, służy do wypełniania znacznych ubytków materiału, wzmacniania i usztywniania powierzchni metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Po utwardzeniu może być szlifowany i pokrywany dowolnymi szpachlówkami poliestrowymi w celu uzyskania odpowiednie gładkości powierzchni.

PODŁOŻA

Stare powłoki lakierowe	Odtłuścić zmywaczem CAREVER DEGREASER i przeszlifować na sucho P80 – P120. Ponownie odtłuścić
Laminaty poliestrowe	Odtłuścić zmywaczem CAREVER DEGREASER i przeszlifować na sucho P80-P120. Ponownie odtłuścić
Stal	Odtłuścić zmywaczem CAREVER DEGREASER i przeszlifować na sucho P80 – P120. Ponownie odtłuścić
Aluminium	Odtłuścić zmywaczem CAREVER DEGREASER i zmatować włókniną ścierną. Ponownie odtłuścić
Podkłady akrylowe dwukomponentowe	Odtłuścić zmywaczem CAREVER DEGREASER i przeszlifować na sucho P180-P240. Ponownie odtłuścić
Drewno	Przeszlifować na sucho P80 – P120 i oczyścić z pyłu.

Uwaga!!! Żywicy nie powinno się nakładać bezpośrednio na grunty reaktywne (wash primery), jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

PROPORCJE MIESZANIA, LEPKOŚĆ

		Objętościowo	Wagowo
	ŻYWICA	100 ml	100g
	UTWARDZACZ	2-3 ml	2-3g
Czas przydatności do nanoszenia od momentu wymieszania z utwardzaczem: 10-15 min w temp. 20°C			

APLIKACJA

Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C

	Oczyszczyć i przeszlifować powierzchnię
	Odtłuścić powierzchnię
	Przygotować odpowiedni kawałek maty. Matę szklaną przyciąć tak, by zachodziła ok 2 cm poza granicę uszkodzonego miejsca.
	Przygotować ilość żywicy, którą można zużyć w ok. 10 min. Przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza. Wymieszać dokładnie składniki do momentu uzyskania jednolitego koloru. Proporcje wagowe składników: do 100g żywicy dodać 2-3g utwardzacza. Czas przetwórstwa wynosi od 10 do 15 min. w temp. 20°C.
	Nanieść pędzlem żywicę na oczyszczone miejsce
	Nanieść wcześniej dociętą matę, docisnąć ją i przesycić żywicą za pomocą pędzla
	W zależności od uszkodzenia można nałożyć kilka warstw maty powtarzając wcześniejsze czynności
	Odczekać ok. 45 min. w 20°C lub wygrzać 15 min. w temperaturze nie przekraczającej 60°C
	Obrobić powierzchnię laminatu papierami o gradacji P80-P120 ewentualnie wyrównać za pomocą szpachlówki poliestrowej.

Uwaga!!! Lepkość utwardzonej powierzchni polepsza przyczepność nakładanych kolejnych warstw a w razie konieczności można ją usunąć przemywając rozpuszczalnikiem nitrocelulozowym. Nie wlewać do puszek pozostałej, rozrobionej z utwardzaczem żywicy.

POKRYWALNA PRZEZ

Szpachlówki poliestrowe, szpachlówkę poliestrową natryskową, większość podkładów, farb i lakierów

KOLOR

Żółty

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła.

Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.

TERMINY PRZYDATNOŚCI

ŻYWICA	12 miesięcy / 20°C
--------	--------------------

HARDENER	18 miesięcy / 20°C
----------	--------------------

BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj właściwe środki ochrony osobistej!

Patrz Karta Charakterystyki

INNE INFORMACJE

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Numer rejestrowy: 000024104

Niniejsza karta techniczna produktu zastępuje wszystkie poprzednie wydania.