



GRAVEL

ŚRODEK OCHRONY KAROSERII

WŁAŚCIWOŚCI

Środek do ochrony progów i podwozia, tzw. "baranek". Tworzy mocną, elastyczną powłokę o drobnoziarnistej strukturze. Zabezpiecza przed negatywnym wpływem benzyn, olejów, wody i soli. Jest odporny na uderzenia kamieni i posiada właściwości wygłuszające. Można go pokrywać dowolnymi lakierami akrylowymi.

PODŁOŻA

Stare powłoki lakierowe	Odtłuścić zmywaczem CAREVER DEGREASER i przeszlifować na sucho papierem P220 - P360,
Szpachłówki poliestrowe	Przeszlifować na sucho P120, odmuchać i odtłuścić zmywaczem CAREVER DEGREASER
Laminaty poliestrowe	Odtłuścić zmywaczem CAREVER DEGREASER i przeszlifować na sucho P80-P120 i ponownie odtłuścić,
Tworzywa sztuczne	Przemyć zmywaczem CAREVER DEGREASER i zmatować włókniną ścierną. Ponownie odtłuścić
Stal	Odtłuścić zmywaczem CAREVER DEGREASER i przeszlifować na sucho P80-P120,
Ocynk	Odtłuścić zmywaczem CAREVER DEGREASER i zmatować drobnoziarnistą włókniną ścierną. Ponownie odtłuścić
Aluminium	Odtłuścić zmywaczem CAREVER DEGREASER i zmatować włókniną ścierną. Ponownie odtłuścić
Grunty reaktywne (wash primery)	Aplikować po wyschnięciu
Podkłady akrylowe dwukomponentowe	Odtłuścić zmywaczem CAREVER DEGREASER i przeszlifować na sucho P220-P280 i ponownie odtłuścić
Podkłady epoksydowe dwukomponentowe	Odtłuścić zmywaczem CAREVER DEGREASER i przeszlifować na sucho P220-P280 i ponownie odtłuścić

ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH LZO (VOC)


VOC II/B/e limit*	840 g/l
VOC rzeczywiste	560 g/l

*Dla mieszaniny gotowej do aplikacji zgodnie z Dyrektywą UE 2004/42/CE.

APLIKACJA

Powierzchnia przed nałożeniem powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. Miejsca nie przeznaczone do pokrycia należy osłonić. **Przed użyciem wstrząsnąć opakowanie!**

Nałożyć dwie lub trzy pojedyncze warstwy, pozostawić czas na odparowanie ok 5 minut po każdej warstwie. W przypadku aplikacji Środka Ochrony Karoserii GRAVEL bezpośrednio na stal zaleca się pokryć go warstwą lakieru lub emalii.

	Ilość warstw	2 -3
	Czas odparowania	ok. 5 min
	Grubość pojedynczej warstwy	ok. 100 μm na każdą warstwę

CZAS SCHNIĘCIA

	20°C
	1 h

WYDAJNOŚĆ

1 l Środka Ochrony Karoserii pozwala na uzyskanie ok. 3,5 m² suchej warstwy o grubości 100 μm.

KOLOR

czarny

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Benzyna lakowa lub inny podobny rozpuszczalnik.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła.

Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.

TERMINY PRZYDATNOŚCI

24 miesiące / 20°C

BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj właściwe środki ochrony osobistej!

Patrz Karta Charakterystyki

INNE INFORMACJE

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Numer rejestrowy: 000024104

Niniejsza karta techniczna produktu zastępuje wszystkie poprzednie wydania.