



PLASTIC

ELASTYCZNA SZPACHLÓWKA DO PLASTIKU

WŁAŚCIWOŚCI

Wysoce elastyczna szpachlówka do naprawy elementów z tworzyw sztucznych, jak zderzaki, błotniki, obudowy lusterek, itp. Posiada bardzo wysoką przyczepność do większości tworzyw sztucznych (z wyjątkiem polietylenu PE oraz teflonu PTFE). Bardzo wysoka elastyczność zapewnia bezpieczeństwo podczas montażu oraz wysoką odporność na uderzenia i wibracje w trakcie eksploatacji.

PODŁOŻA

tworzywa sztuczne z wyłączeniem PE i PTFE	odtłuścić CAREVER DEGREASER, zmatować włókniną ścierną, odmuchać i ponownie odtłuścić
stare powłoki lakierowe	odtłuścić CAREVER DEGREASER, przeszlifować na sucho P220 - P280, odmuchać i ponownie odtłuścić
stal	odtłuścić CAREVER DEGREASER, przeszlifować na sucho P80 - P120, odmuchać i ponownie odtłuścić
stal ocynkowana	odtłuścić CAREVER DEGREASER, zmatować włókniną ścierną, odmuchać i ponownie odtłuścić
aluminium	odtłuścić CAREVER DEGREASER, zmatować włókniną ścierną, odmuchać i ponownie odtłuścić
laminaty poliestrowe	odtłuścić CAREVER DEGREASER przeszlifować na sucho P80 - P120, odmuchać i ponownie odtłuścić
podkłady akrylowe dwukomponentowe	odtłuścić CAREVER DEGREASER, przeszlifować na sucho P220 - P280, odmuchać i ponownie odtłuścić
podkłady epoksydowe dwukomponentowe	odtłuścić CAREVER DEGREASER, przeszlifować na sucho P220 - P280, odmuchać i ponownie odtłuścić

UWAGA

Szpachlówki nie należy nakładać bezpośrednio na środki (podkłady) zwiększające przyczepność, grunty reaktywne (wash primery), jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

POKRYWALNA PRZEZ

Szpachlówkę poliestrową natryskową, podkłady akrylowe, podkłady epoksydowe.

W przypadku nanoszenia na tworzywa sztuczne lub elementy szczególnie narażone na uderzenia, kolejne warstwy (podkład, lakier) powinny być uelastycznione dodatkiem zwiększającym elastyczność (np. PLUS 770 firmy NOVOL).

KOLOR


Ciemnoszary

APLIKACJA

Zaleca się aplikację szpachłówki w temperaturze wyższej niż +10°C. Temperatura powierzchni, na którą nakładamy szpachłóvkę powinna być minimum 3°C wyższa niż temperatura punktu rosy, aby uniknąć kondensacji wilgoci i wchłaniania jej przez materiał poliestrowy.

Zawsze należy ujednolicić konsystencję produktu poprzez zamieszanie go w opakowaniu. Podczas dozowania utwardzacza zawsze przestrzegać zalecanych proporcji mieszania. Przedozowanie utwardzacza w stosunku do zalecanej ilości nie skraca czasu utwardzania potrzebnego do obróbki.

Po każdorazowym użyciu, należy zawsze szczelnie zamykać opakowanie ze szpachłóvką. Niestaranne zamknięcie powoduje uwalnianie się monomeru reaktywnego (styrenu), który jest odpowiedzialny za prawidłowe sieciowanie szpachłówki poliestrowej.




Oczyszczyć i przeszlifować powierzchnię wg zaleceń.
Starannie wydymuchać pył z rys szlifierskich.



Odtłuścić powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER

PROPORCJE WAGOWE MIESZANIA



PLASTIC
Utwardzacz

100 g
2 g

Przestrzegać wymaganych ilości utwardzacza. Wymieszać dokładnie składniki do momentu uzyskania jednolitego koloru.

Czas wiązania 5 - 8 minut w 20°C



Nanosić za pomocą szpachli warstwę o grubości nie przekraczającej 3 mm.

CZAS NA APLIKACJĘ PRODUKTU I CZAS UTWARDZANIA

20°C		
	czas na aplikację produktu od momentu rozpoczęcia mieszania z utwardzaczem	5-8 min
	czas utwardzania szpachłówki (możliwość szlifowania)*	30-45 min

* Czas ten można skrócić przez wygrzewanie przez 10 minut w temperaturze nie przekraczającej 60°C

SZLIFOWANIE

	Zgrubne	wykańczające
	P120 – P180	P180 - P240

W kolejnych krokach szlifowania nie stosować przeskoku w gradacji papieru ściernego większego niż 100. Przykładowe kroki szlifowania: P120→P220→P320. Alternatywnie: P80→P180→P280.

Szpachlówki poliestrowe należy szlifować na sucho (bez zwilżania wodą).

Zaleca się użycie pudru kontrolnego pomiędzy kolejnymi krokami szlifierskimi pozwalającego na wykrywanie niedoskonałości na szlifowanym obszarze i ich eliminację na wczesnym etapie.

ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH LZO (VOC)

VOC II/B/b limit*	250 g/l
VOC rzeczywiste	90 g/l

*Dla mieszaniny gotowej do aplikacji zgodnie z Dyrektywą UE 2004/42/CE.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Uniwersalny rozcieńczalnik do podkładów i lakierów CAREVER THINNER.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła.

Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.

TERMINY PRZYDATNOŚCI

24 miesiące / 20°C

BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj właściwe środki ochrony osobistej !

Patrz Karta Charakterystyki

UWAGI

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.

INNE INFORMACJE

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi

materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Numer rejestrowy: 000024104

Niniejsza karta techniczna produktu zastępuje wszystkie poprzednie wydania.