

Karta techniczna

Data sporządzenia: 07.05.2021,

Data aktualizacji: 07.05.2021

Wersja: 1

PAPIER MASKUJĄCY W ROLCE**Gramatura 40 g/m²:**

30 cm x 280 m	Art. Nr:	39300 (300000056)
60 cm x 280 m	Art. Nr:	39301 (300000057)
90 cm x 280 m	Art. Nr:	39302 (300000058)
120 cm x 280 m	Art. Nr:	39303 (300000059)

Gramatura 45 g/m²:

30 cm x 280 m	Art. Nr:	39310 (300003595)
60 cm x 280 m	Art. Nr:	39311 (300000060)
90 cm x 280 m	Art. Nr:	39312 (300000061)
120 cm x 280 m	Art. Nr:	39313 (300000062)

Gramatura 50 g/m²:

90 cm x 20 m	Art. Nr:	90671 (300008224)
--------------	----------	-------------------

Opis produktu:

Papier maskujący oferowany w gramaturze 40, 45 oraz 50 gr/m² oraz w kilku różnych szerokościach, w zależności od tego jak wymagająca jest dana naprawa lakiernicza. Skutecznie chroni przed zachlapaniem farbami i lakierami. Papier jest dwustronny z gładką stroną zewnętrzną, która jest odporna na przesiąkanie farb i lakierów. Produkt posiada jednolitą, równomierną gęstość i nie pyli, co pomaga wyeliminować ryzyko poprawek lakierniczych. Przeznaczony do pracy z produktami rozcieńczalnikowymi i wodorozcieńczalnymi.

Cechy charakterystyczne:

- Posiada doskonałe właściwości ochronne;
- Skutecznie zatrzymuje cząsteczki farby i lakieru;
- Wytrzymały;
- Wyprodukowany z odnawialnego surowca, przyjazny dla środowiska i biodegradowalny;
- Kompatybilny ze stojakiem do folii i papieru Novol Art. Nr 39953, 39954, 39955;

Dane techniczne:

	Wartość			Metoda badań
Gramatura:	40 g/m ²	45 g/m ²	50 g/m ²	PN-ISO 536
Dopuszczalna tolerancja gramatury:	+/-2 g/m ²	+/-2 g/m ²	+/-2 g/m ²	PN-ISO 536
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż (MD) [kN/m]:	4,32 (min. 3,53)	4,85 (min. 3,97)		PN-EN-ISO-1924-2
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek (CD) [kN/m]:	1,76 (min. 1,57)	1,99 (min. 1,76)		PN-EN-ISO-1924-2
Odporność na przedarcie wzdłuż (MD) [mN]:	285 (min. 230)	320 (min. 270)		PN-EN-21974
Odporność na przedarcie w poprzek (CD) [mN]:	360 (min. 300)	410 (min. 360)		PN-EN-21974
Wytrzymałość na przepuklenie [kPa]:	210 (min. 170)	240 (min. 190)		PN-EN-ISO-2758
Absorpcja wody Cobb60 [g/m ²]	max. 30			PN-ISO-535

Termin przydatności oraz warunki przechowywania i użytkowania:

Papier maskujący w rolce zachowuje najlepsze właściwości przez 24 miesiące od daty produkcji. Przechowywać w suchym i przewiewnym pomieszczeniu.

Uwagi:

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym.