

**Karta techniczna**

Data sporządzenia: 30.03.2021,

Data aktualizacji: 30.03.2021

Wersja: 1

TAŚMA LAKIERNICZA STANDARD 80°C

Art. Nr:	39215	19 mm x 50 m
	39216	25 mm x 50 m
	39217	30 mm x 50 m
	39218	38 mm x 50 m
	39219	48 mm x 50 m

Opis produktu:

Taśma lakiernicza STANDARD 80°C jest przeznaczona do maskowania podczas prac lakierniczych. Produkt jest odporny na długotrwałe działanie wysokich temperatur podczas wygrzewania w kabinie lakierniczej (**do 60 minut w temp. 80°C**). Posiada bardzo dobrą przyczepność do elementów karoserii, szyb oraz elementów gumowych.

Cechy charakterystyczne:

- Odporna na wygrzewanie w wysokich temperaturach (do 80°C)
- Przeznaczona do prac z produktami wodorozcieńczalnymi i rozcieńczalnikowymi
- Nie pozostawia śladów kleju
- Odporna na przesiąkanie lakieru
- Uniwersalne zastosowanie w lakiernictwie, bardzo dobra przyczepność do metalu, szkła, elementów gumowych, w tym do elementów chropowatych
- Elastyczna i wydajna

Dane techniczne:

	Wartość	Metoda testowania
Waga całkowita:	92 g/m ²	ISO 536
Wytrzymałość na rozciąganie:	38 N/cm	AFERA 5004/PSTC 131
Wydłużenie do zerwania:	7%	AFERA 5004/PSTC 131
Przyczepność do stali:	2,2 N/cm	AFERA 5001/PSTC 101
Całkowita grubość:	120 µm	
Maksymalna temp. pracy:	80°C (60 min)	
Materiał pokrycia:	Nasycony papier krepowany	
Spoivo/klej:	Rozpuszczalnikowa żywica gumowa	
Szerokość rolki:	19 mm; 25 mm; 30 mm; 38 mm; 48 mm	
Długość rolki:	50 m	

Termin przydatności i warunki przechowywania:

Taśma zachowuje swoje właściwości przez 12 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w temperaturze od +15 do +25° C i wilgotności poniżej 50%. Przechowywać z dala od bezpośredniego źródła ciepła i promieni słonecznych, unikać szybkich i nagłych zmian temperatur oraz wysokiej wilgotności.

Uwagi:

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne a aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje i że praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji. Produkt używany zgodnie z przeznaczeniem nie jest produktem niebezpiecznym.