

Техническая карта
NOVOBASE 5020

Базовый лак
Быстросохнущий полиуретановый базовый лак

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

Пигментные пасты

THIN 50 FAST

PLUS 951


Универсальные пигментные пасты

Универсальный разбавитель быстрый

Корректор сушки для базовых лаков

СВОЙСТВА

- Очень хорошая укрывистость
 - Низкий расход
 - Широкая цветовая гамма
- Лакированное покрытие можно оклеивать через 15 мин.
 - Химическая стойкость
- Имеет сертификат соответствия Института железнодорожного транспорта

| ОСНОВАНИЯ | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Грунты: акриловые, полиуретановые, эпоксидные. | Подготовить в соответствии с информацией, указанной в спецификации грунтов | | | |
| Старые лаковые покрытия | Матировать, обезжирить. | | | |
| Полиэфирные ламинаты | Матировать, обезжирить. | | | |
| ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ | | | | |
|  | NOVOBASE 5020 THIN 50 FAST | По объему | По весу | |
| | | 1 | 100 | 1 |
| | NOVOBASE 5020 | 1 | 100 | |
| | PLUS 951 | 0.1 | 10 | |
| | THIN 50 FAST | 0.9 | 75 | |
| ВЯЗКОСТЬ | | | | |
|  | DIN 4/20°C | 14 ±17 с | | |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | |
| Продукт | Содержание твердых частиц по весу | Содержание твердых частиц по объему | Плотность | Раскат |
| Novobase 5020 | ≈ 40 % | ≈ 30 % | ≈ 1.05 г/см ³ | < 7.5 мкм |
| Novobase 5020+ THIN 50FAST; 1:1 | ≈ 22 % | ≈ 16 % | ≈ 0.95 г/см ³ | < 7.5 мкм |
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ | | | | |
| VOC фактическое* | | около 750 г/л в зависимости от цвета | | |
| * Для смеси, готовой к нанесению; предназначен для применения в странах, в которых не применяются положения Директивы 2004/42/WE Европейского парламента и Совета от 21 апреля 2004 г. по вопросам ограничения выброса летучих органических соединений в результате применения органических растворителей в некоторых красках и лаках, а также продуктах для обновления транспортных средств. | | | | |
| СТОЙКОСТЬ К ТЕМПЕРАТУРЕ | | | | |
| Базовый лак можно использовать в диапазоне температур от -60°C до + 80°C. Допускается периодическое использование при температуре до + 120°C | | | | |
| УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ | | | | |
| Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, окрашиваемой поверхности и окружающей среды должна быть в границах от +10°C до +35 °C, а относительная влажность не должна превышать 80%. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше точки росы. | | | | |

| НАНЕСЕНИЕ | | | | |
|--|---|---|------------|------------|
|  ВНИМАНИЕ: учитывать указания производителя оборудования | | Сопло | Давление | Расстояние |
| | Пневматическое распыление покрасочным пистолетом с гравитационным питанием | 1.3 ÷ 1.4 мм | 2 ÷ 4 бара | 15 ÷ 20 см |
| | Пневматическое распыление низконапорным покрасочным пистолетом HVLP с гравитационным питанием | 1.2 ÷ 1.3 мм | 2 ÷ 4 бара | 10 ÷ 15 см |
| | При цветах с эффектом для распыленного слоя рекомендуется уменьшить количество материала и давление. | | | |
|  | Количество слоев цвета с эффектом | 0,5 + 1÷2 0,5 + 1÷2 + 0,5 | | |
| | Толщина сухого покрытия | 15 ÷ 25 мкм | | |
|  | Время пригодности смеси к применению при 20°С | 3 месяца без PLUS 951 и без разбавителя 16 часов с PLUS 951 и с разбавителем | | |
|  | Испарение между слоями | Между слоями до матирования поверхности. После последнего слоя 10 ÷ 15 мин | | |
| ПОКРЫТИЕ | | | | |
| Время до нанесения финишной краски при толщине грунта 50мкм. | 10°С | | 20°С | |
| | 40 мин. | | 15 мин. | |
| Покрывается всеми финишными лаками NOVOL. Максимальное время допокраски без матирования составляет 16 часов. | | | | |
| ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | | | | |
| Разбавитель универсальный THIN 50 FAST или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов. | | | | |
| УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | | | | |
| Хранить в сухих и прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла при температуре от +5°С до +35°С. Избегать попадания прямых солнечных лучей. | | | | |
| СРОКИ ГОДНОСТИ* | | | | |
| NOVOBASE 5020 | | 24 месяца/20°С | | |
| Пигментные пасты | | 24 месяца/20°С | | |
| THIN 50 FAST | | 24 месяца/20°С | | |
| PLUS 951 | | 6 месяцев/20°С | | |
| * В оригинально закрытой упаковке | | | | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | | | | |
| См. Карта характеристики | | | | |

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номер в реестре: 000024104

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций, а также выполнения работ по правилам ремесла. Обязательно проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с разными материалами. Мы не несем ответственности за конечный результат, если на него влияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.