



Техническая карта NOVAKRYL 570

Бесцветный акриловый лак

Двухкомпонентный бесцветный акриловый лак с повышенной стойкостью на царапины Scratch Resistant (SR)





| СВОЙСТВА | | | |
|---|--|-----------|---------|
| NOVAKRYL 570 – бесцветный акриловый лак с большим количеством твердых частиц и повышенной стойкостью к царапинам (SR Scratch Resistant). Очень легкое нанесение и быстрое высыхание облегчают работу и сокращают время пребывания автомобиля в лакировочной кабине. Высокая твердость, устойчивость к UV (УФ) и атмосферным условиям гарантируют высокую прочность, а блеск и "глубина" придают отличный внешний вид лакового покрытия. Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе. | | | |
| СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ | | | |
| Н 5120 | Отвердитель стандартный, быстрый, медленный. | | |
| THIN 850 | Разбавитель для акриловых изделий стандартный, быстрый, медленный. | | |
| PLUS 770 | Добавка, увеличивающая эластичность. | LT-04-01 | |
| PLUS 750 | Ускоритель для акриловых продуктов. | LT-04-02 | |
| PLUS 760 | Антисиликоновая добавка . | LT-04-04 | |
| THIN 890 | Разбавитель для переходов. | LT-06-05 | |
| ОСНОВАНИЯ | | | |
| Совместим с большинством доступных на рынке базовых лаков на водной или разбавительной основе. | | | |
| ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ | | | |
|  | NOVAKRYL 570 Н 5120 THIN 850 | По объему | По весу |
| | | 2 | 100 |
| | | 1 | 50 |
| | | 20% | 18 |
| Разбавитель добавляем в перерасчете на количество лака. | | | |
| НАНЕСЕНИЕ | | | |
|  | DIN 4/20°C | 16 ÷ 18 с | |
| СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ | | | |
| VOC II/B/e лимит* | | 840 г/л | |
| VOC фактическое | | 565 г/л | |

* Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/СЕ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуется нанесение лака при температуре выше 15°C и влажности не более 80%.
В этих условиях, отвержденное покрытие может быть использовано по истечении не менее 14 часов.

НАНЕСЕНИЕ


| | | | | |
|---|---|----------------------------------|------------|----------------|
|  | Традиционный пистолет с гравитационным питанием | Сопло | Давление | Расстояние |
| | | 1.3 ÷ 1.4 мм | 3 ÷ 4 бара | 15 ÷ 20 см |
| ВНИМАНИЕ: учитывать указания производителя оборудования | Низконапорный пистолет с гравитационным питанием | 1.2 ÷ 1.3 мм | 2 бара | 10 ÷ 15 см |
| | | | | |
|  | Количество слоев | 2 ÷ 3 | | |
| | Толщина отдельного сухого слоя | 20 ÷ 25 мкм | | |
| | Выход смеси, готовой к применению для толщины сухого слоя в указанном диапазоне | 7.2 м ² /л при 50 мкм | | |
|  | Долговечность смеси при 20°C | Н 5120 Медленный, Стандартный | | Н 5120 Быстрый |
| | | 2 ч. | | 30 мин. |
|  | Испарение между слоями при 20° С | 5 ÷ 10 мин. | | |

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

| | Н 5120 Медленный | | Н 5120 Стандартный | | Н 5120 Быстрый | |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C | 20°C | 60°C |
| Пылесухость | 30 мин. | 6 мин. | 25 мин. | 5 мин. | 20 мин. | 5 мин. |
| Высыхание на отлип | 4 ч. | 15 мин. | 3 ч. | 10 мин. | 1.2 ч. | 10 мин. |
| Рабочая твердость | 14 ч. | 45 мин. | 14 ч. | 45 мин. | 12 ч. | 35 мин. |
| Полная твердость | 7 дней | 45 мин. + 3 дня / 20°C | 7 дней | 45 мин. + 3 дня / 20°C | 5 дней | 35 мин. + 3 дня / 20°C |

ВНИМАНИЕ: Время отверждения касается температур отдельных элементов.
Сушка лака с добавкой быстрого отвердителя при повышенной температуре может быть причиной потери блеска и необходимости полировки лака.
Быстрый отвердитель не должен использоваться вместе с ускорителем для акриловых продуктов PLUS 750.

СУШКА ИНФРАКРАСНОЙ ЛАМПОЙ

| | | |
|---|--|--|
|  | Расстояние | Следуйте указаниям изготовителя оборудования |
| | Время в зависимости от типа и мощности лампы | |

ВНИМАНИЕ: Нагревание лампой начинайте не ранее, чем через 10 мин. от нанесения последнего слоя.

| THIN 850 РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ПРОДУКТОВ | | | |
|--|--|--|--|
| Поверхность | 15 ÷ 20°C | 20 ÷ 25°C | 25 ÷ 35°C |
| Маленькая 1-2 элемента, spot repair | H 5120 быстрый THIN 850 быстрый | H 5120 стандартный THIN 850 быстрый | H 5120 стандартный THIN 850 стандартный |
| Средняя 3-5 элементов | H 5120 быстрый THIN 850 быстрый | H 5120 стандартный THIN 850 стандартный | H 5120 стандартный THIN 850 медленный |
| Большая больше чем 5 элементов | H 5120 быстрый THIN 850 стандартный | H 5120 стандартный THIN 850 медленный | H 5120 медленный THIN 850 медленный |
| ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ | | | |
| Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов. | | | |
| УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | | | |
| Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегайте попадания прямых солнечных лучей. | | | |
| СРОКИ ПРИГОДНОСТИ | | | |
| NOVAKRYL 570 | 24 месяца/20°C | | |
| H 5120 стандартный, медленный | 18 месяцев /20°C | | |
| H 5120 быстрый. | 12 месяцев /20°C | | |
| THIN 850 | 24 месяца/20°C | | |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | | | |
| См. Карта характеристики | | | |
| ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | | |
| № регистрации: 000024104 Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Представленная здесь информация соответствует актуальному состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля. | | | |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**ВЕСОВЫЕ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ: 2+1+20%****ВНИМАНИЕ!**

Для получения лака с соответствующими параметрами очень важно тщательное дозирование отдельных компонентов.

| Количество смеси | NOVAKRYL 570 | H 5120 | THIN 850 |
|------------------|--------------|--------|----------|
| 0.10 л | 60 г | 30 г | 10.5 г |
| 0.15 л | 89 г | 44 г | 16 г |
| 0.20 л | 118 г | 59 г | 21 г |
| 0.25 л | 148 г | 74 г | 26 г |
| 0.30 л | 178 г | 89 г | 31 г |
| 0.40 л | 237 г | 119 г | 42 г |
| 0.50 л | 296 г | 149 г | 52 г |
| 0.75 л | 444 г | 223 г | 78 г |
| 1.00 л | 591 г | 298 г | 105 г |