

Техническая карта **GRAVIT 660** Антигравий битумный

СВОЙСТВА				
АНТИГРАВИЙ БИТУМНЫЙ GRAVIT 660 – продукт, образующий крепкий, эластичный слой, обладающий глушащими свойствами, стойкий к ударам камней. Защищает от атмосферных условий шасси легковых автомобилей, автобусов, строительных машин и грузовых автомобилей. Это продукт, устойчивый к воде, солям, кислотам и щелочам, создающий покрытие с хорошими изолирующими свойствами, легкий в нанесении и не стекающий. На Gravit 660 нельзя наносить другие лаковые покрытия.				
ОСНОВАНИЯ				
Двухкомпонентные акриловые грунты		Проведите сухую обработку до финишного выравнивания P240 ÷ P320, обдуйте, обезжирьте.		
Полиэфирные шпатлевки		Проведите сухую обработку до финишного выравнивания P240 ÷ P320, обдуйте, обезжирьте.		
Эпоксидные грунты		До 12 часов без шлифования, по истечении 12 часов отшлифуйте P320, обдуйте, обезжирьте.		
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ				
VOC II/B/e лимит*		840 г/л		
VOC фактическое		330 г/л		
* Для смеси, готовой к нанесению, согласно Директиве ЕС 2004/42/CE				
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ				
Рекомендуется наносить грунт при температуре от 15°C до 25°C и влажности не более 80%.				
НАНЕСЕНИЕ				
 ВНИМАНИЕ: учитывайте указания изготовителя оборудования	Пистолет UBS	Сопло	Давление	Расстояние
		4.0 мм	3 ÷ 6 бар	15 ÷ 20 см
	Количество слоев	1 ÷ 2		
	Толщина одного сухого слоя	около 150 мкм		
	Расход готовой к использованию смеси при толщине сухого покрытия в указанной пропорции смешивания	1.4 м/л при 300 мкм		

	Время испарения между слоями при 20°C	10 ± 15 мин
<p>Перед использованием встряхните упаковку! Антигравий битумный GRAVIT 660 может применяться непосредственно на сталь, однако для дополнительной защиты рекомендуется применять противокоррозионный грунт. Не наносите на выхлопную систему, двигатель и тормозную систему.</p>		
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ		
	Пылесухость	3 ÷ 5 часов при 20°C
	Высыхание на отлип	12 ÷ 16 часов при 20°C
	Полная твердость	24 часов при 20°C
ЦВЕТ		
Черный		
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ		
Лаковый бензин или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.		
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ		
Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников пламени и тепла. Избегать воздействия прямых солнечных лучей.		
СРОКИ ГОДНОСТИ		
GRAVIT 660	12 месяцев/20°C	
БЕЗОПАСНОСТЬ		
См. Карта характеристики		
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
<p>Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций, а также выполнении работы согласно принципам хорошего ремесла. Обязательно проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности за конечный результат, если на него повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.</p>		