

ALU

Шпатлевка с алюминиевой пылью



СВОЙСТВА

Шпатлевка ALU - это заполняющая шпатлевка с добавкой алюминиевой пыли, которая повышает устойчивость к повышенным температурам и гарантирует превосходную адгезию к разным типам оснований. Меньшая, чем в типовых шпатлевках, усадка, а также высокая эластичность позволяют заполнять большие неровности поверхности. Продукт предназначен для профессионального применения на станциях технического обслуживания автомобилей, для кузовных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Химический состав:	полиэфирная необогащенная смола
Цвет:	Темно-серый с видимыми пластинами алюминия
Плотность:	1,9 кг/л при 20°C
VOC:	VOC II/B/b лимит * - 250 г/л VOC фактическое - 90 г/л * Для смеси, готовой к нанесению, согласно Директиве ЕС 2004/42/ЕС

ОСНОВАНИЯ


Шпатлевка обладает превосходной адгезией к разным типам поверхностей таким как: алюминий, полиэфирные ламинаты, высокоуглеродистая сталь, а также большинство видов оцинкованной стали.

Шпатлевки запрещается наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Процес		полиэфир ные ламинаты	сталь	оцинко ванная сталь	алюм иний	двухкомпон ентные акриловые грунты	старые лаковые покрытия
	P80	✓	✓				
	P120	✓	✓				
	P220					✓	✓
	P280					✓	✓
	Scotch brite			✓	✓		
	Смывка	✓	✓	✓	✓	✓	✓


НАНЕСЕНИЕ

	ALU ОТВЕРДИТЕЛЬ	По весу
		100 г 2 г
	20°C	4 – 6 минут
	Толщина	не больше чем 5 мм

ВРЕМЯ СУШКИ

	 20°C	 60°C	 50-60 см 55-60°C
	25 -35 минут	10 минут	8 минут

ШЛИФОВАНИЕ

	Предварительная сухая шлифовка	P80 + P120
	Шлифовка сухая финишная	P120 + P240

СЛЕДУЮЩИЕ СЛОИ

	Полиэфирные отделочные шпатлевки
	Распыляемые полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунты

ВНИМАНИЕ:

Придерживаться требуемого количества отвердителя.

Продукт предназначен для профессионального использования.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения составляет +10°C

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

СРОКИ ПРИГОДНОСТИ

ALU: 24 месяца/20°C

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Карта характеристики

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ регистрации: 000024104

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество, при условии выполнения наших инструкций, и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.