

GLASS

Шпатлевка со стеклянным волокном

NEXT

СВОЙСТВА

Шпатлевка GLASS - это шпатлевка усиленная стекловолокном. Благодаря большому количеству длинных волокон, имеет очень большую механическую прочность и хорошие способности заполнения неровностей и дыр. Связанная с этим низкая эластичность и очень твердая обработка являются причиной к использованию на небольших поверхностях. Продукт предназначен для профессионального применения на станциях технического обслуживания автомобилей, для кузовных работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Химический состав: полиэфирная необогащенная смола

Цвет: Бирюзовый в банке. Желтый после отверждения

Плотность: 1,72 кг/л при 20°C

VOC: VOC II/B/b лимит * - 250 г/л

VOC фактическое - 90 г/л

* Для смеси, готовой к нанесению, согласно Директиве EC 2004/42/EC

ОСНОВАНИЯ

Шпатлевка обладает превосходной адгезией к разным типам поверхностей таким как: алюминий, полиэфирные ламинаты, высокоуглеродистая сталь.

Шпатлевки нельзя наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Процес	полиэфирные ламинаты	сталь	алюминий	двухкомпонентные акриловые грунты	старые лаковые покрытия
	P80	✓	✓		
	P120	✓	✓		
	P220			✓	✓
	P280			✓	✓
	Scotch brite			✓	
	Смывка	✓	✓	✓	✓

НАНЕСЕНИЕ

	GLASS ОТВЕРДИТЕЛЬ	По весу
		100 г 2 г
	20°C	4 – 8 минут
	Толщина	не больше чем 5 мм

ВРЕМЯ СУШКИ

	20°C	60°C	50-60 см 55-60°C
	20 -30 минут Бирюзовый в банке. Желтый после отверждения	10 минут Бирюзовый в банке. Желтый после отверждения	8 минут Бирюзовый в банке. Желтый после отверждения

ШЛИФОВАНИЕ

	Предварительная сухая шлифовка	P80 + P120
--	--------------------------------	------------

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОКРЫТИЯ

	Полиэфирные отделочные шпатлевки
	Распыляемые полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунты

ВНИМАНИЕ:

Придерживаться требуемого количества отвердителя.

Продукт предназначен для профессионального использования.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения составляет +10°C

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

СРОКИ ПРИГОДНОСТИ

GLASS: 24 месяца/20°C

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Карта характеристики

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ регистрации: 000024104

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество, при условии выполнения наших инструкций, и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.