

LIQUID PUTTY

Шпатлевка наполняющая мелкозернистая

NEXT

СВОЙСТВА

LIQUID PUTTY это современная мультифункциональная шпатлевка, базирующаяся на уникальных, очень мелких микросферических наполнителях. Структура шпатлевки позволяет легко ее наносить, образует гладкую поверхность для шлифования.

В шпатлевке применена система Mixing Indicator и добавки, ограничивающие впитывание влаги.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Химический состав: полиэфирная необогащенная смола

Цвет: Зеленая в упаковке. Желтая после отверждения.

Плотность: 1,17 кг/л при 20°C

VOC: VOC II/B/b лимит * - 250 г/л

VOC фактическое - 90 г/л

* Для смеси, готовой к нанесению, согласно Директиве EC 2004/42/EC

ОСНОВАНИЯ

Шпатлевка обладает превосходной адгезией к разным типам поверхностей таким как: алюминий, полиэфирные ламинаты, высокотуглеродистая сталь, а также большинство видов оцинкованной стали.

Шпатлевки нельзя наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Процес	полиэфирные ламинаты	сталь	оцинкованная сталь	алюминий	двухкомпонентные акриловые грунты	старые лаковые покрытия
	P80	✓	✓			
	P120	✓	✓			
	P220				✓	✓
	P280				✓	✓
	Scotch brite			✓	✓	
	Смывка	✓	✓	✓	✓	✓

НАНЕСЕНИЕ

	Liquid ОТВЕРДИТЕЛЬ	По объему
		100 мл 2 мл
	20°C	3 – 6 минут
	Толщина	не больше чем 5 мм

ВРЕМЯ СУШКИ

	20 -30 минут	10 минут	8 минут

ШЛИФОВАНИЕ

	Предварительная сухая шлифовка	P80 + P120
	Шлифовка сухая финишная	P120 + P240

ДАЛЬНЕЙШИЕ ПОКРЫТИЯ

	Полиэфирные отделочные шпатлевки
	Распыляемые полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунты

ВНИМАНИЕ:

Придерживаться требуемого количества отвердителя.

Продукт предназначен для профессионального использования.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Минимальная температура нанесения составляет +10°C

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Разбавитель для акриловых продуктов THIN 850 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла.

Избегайте попадания прямых солнечных лучей.

СРОКИ ПРИГОДНОСТИ

LIQUID PUTTY: 24 месяца /20°C

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Карта характеристики

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ регистрации: 000024104

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество, при условии выполнения наших инструкций, и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.