

Техническая карта

## Spectral PLAST 705

Однокомпонентное средство, увеличивающее адгезию грунтов, лаков и цветных акриловых эмалей для стали, гальванизированной стали, алюминия и большинства пластмасс

### СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ







Spectral PLAST 705









Средство, увеличивающее адгезию

### СВОЙСТВА

- Прекрасная адгезия
- **ОБЯЗАТЕЛЬНО** для применения при лакировании полипропилена и его смесей
- **РЕКОМЕНДУЕТСЯ** при лакировании остальных пластмасс
  - Для профессионального применения \*

\* Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе

ОСНОВАНИЯ				
Пластмассы	См. руководство: RU_SI_Лакировка пластмасс.			
Сталь	Обезжирить, матировать абразивным полотном, опять обезжирить.			
Оцинкованная сталь				
Нержавеющая сталь				
Полиэфирные и эпоксидные ламинаты				
Алюминий				
Внимание: SPECTRAL PLAST 705 не улучшает адгезии к полиэтилену PE, PTFE (тефлон).				
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ				
Допустимые VOC II/B/e SPECTRAL PLAST 705		840 г/л		
VOC фактическое SPECTRAL PLAST 705		830 г/л		
VOC фактическое SPECTRAL PLAST 705, SPRAY		710 г/л		
НАНЕСЕНИЕ SPECTRAL PLAST 705				
	Обезжирить			
	Матировать абразивным полотном			
	Обезжирить			
	Традиционный пистолет-краскораспылитель с гравитационным питанием	Сопло	Давление	Расстояние
		1,2÷1,4 мм	ВНИМАНИЕ: учитывайте указания изготовителя оборудования	
	Количество слоев	1÷2		
	Толщина одного сухого слоя	5÷10 мкм		
	Испарение между слоями	5÷10 мин		

<b>НАНЕСЕНИЕ SPECTRAL PLAST 705 SPRAY</b>	
	Обезжирить.
	Матировать абразивным полотном
	Обезжирить.
	30 с.
	1÷2 слоя
	5÷10 мин / 20°C
	5с ВНИМАНИЕ! После применения необходимо очистить клапан. Для этого следует перевернуть баллон и распылять в перевернутом состоянии в течение около 5с, пока клапан не очистится
ВНИМАНИЕ: Перед нанесением очередных слоев не шлифовать Spectral PLAST 705.	
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ</b>	
	5÷10 минут / 20°C
<b>ЦВЕТ</b>	
Соломенный	
<b>ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ</b>	
Разбавитель для акриловых продуктов Spectral SOLV 855 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.	
<b>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ</b>	
Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания солнечных лучей.	
<b>СРОКИ ПРИГОДНОСТИ</b>	
Spectral PLAST 705	24 месяца/20°C
Spectral PLAST 705 SPRAY	5 лет/20°C

**БЕЗОПАСНОСТЬ**

См. Карту характеристики

**ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

№ регистрации: 000024104

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.