







Технический паспорт
Spotlight UV

СВОЙСТВА

- Индикатор, показывающий правильное затвердевание по всему объему
 - Обработка через 2 минуты
 - Готовая к использованию
- Неограниченное время нанесения
 - Для мелкого ремонта
 - Без стирола

ОСНОВАНИЯ		
Старые лаковые покрытия	Обезжирить, шлифовать по-сухому P220 ÷ P280, обезжирить.	
Полиэфирные ламинаты	Обезжирить, шлифовать по-сухому P100 ÷ P120, обезжирить.	
Сталь	Обезжирить, шлифовать по-сухому P100 ÷ P120, обезжирить.	
Оцинкованная сталь	Обезжирить, шлифовать по-сухому P100 ÷ P120, обезжирить.	
Алюминий	Обезжирить, шлифовать по-сухому P100 ÷ P120, обезжирить.	
Двухкомпонентные акриловые грунты	Обезжирить, шлифовать по-сухому P220 ÷ P280, обезжирить.	
Шпатлевка SPOTLIGHT UV, рекомендуемая для точечного ремонта на базе эпоксидной смолы, гарантирующей очень хорошие барьерные свойства. Рекомендуется наносить непосредственно на металлические основания (подготовленные в соответствии с вышеизложенными рекомендациями) без необходимости дополнительной антикоррозионной защиты.		
УФ-лампа		
УФ-лампы с длиной волны 395-400 нм. Время отверждения зависит от мощности лампы и ее расстояния от основания/элемента. Мы рекомендуем использовать лампу Scangrip UV GUN.		
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ		
Рекомендуется наносить шпатлевку при температуре выше +10°C.		
НАНЕСЕНИЕ		
	Очистить и отшлифовать поверхность.	
	Обезжирить Spectral EXTRA 785.	
	Нанести шпатлевку	
	Общая толщина, полученная при нанесении нескольких слоев с учетом отверждения каждого слоя – максимум 1,5 мм. Максимальный диаметр ремонтируемой поверхности: 20 см.	
	Поместить лампу на расстоянии не более 15 см. Отверждать в течение 30 секунд для толщины 0,5 мм. Отверждать в течение 60 секунд для толщины 1 мм. Полное изменение цвета шпатлевки свидетельствует о правильности процесса.	
ШЛИФОВАНИЕ		
	Черновое	P150 ÷ P180
	Финишное	P240 ÷ P360
ЦВЕТ		
Синий в упаковке, бежевый после отверждения.		

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ	
ЛОС II/V/b предельное*	250 г/л
ЛОС фактическое	90 г/л
* Для смеси, готовой к нанесению в соответствии с Директивой ЕС 2004/42/CE	
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ	
Растворитель для нитроцеллюлозных продуктов	
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	
Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей.	
СРОКИ ГОДНОСТИ	
Spotlight UV	12 месяцев/20°C
БЕЗОПАСНОСТЬ	
См. Паспорт безопасности	
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ	
<p>При работе с УФ-лампами соблюдайте все инструкции по безопасности, предусмотренные производителем устройства. Используйте средства индивидуальной защиты (защитные очки, защитную одежду), предназначенные для используемой УФ-лампы.</p> <p>Продукт может затвердеть под воздействием солнечного или искусственного света. Защищайте от воздействия излучения на каждом этапе использования продукта.</p>	
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Регистрационный номер: 000024104	
Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему уровню знаний о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при соблюдении наших инструкций и выполнении работ в соответствии с принципами мастерства. Обязательно проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности за конечный результат, если на него повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.	