

Техническая карта

Spectral UNDER 345

Двухкомпонентный реактивный грунт







Spectral UNDER 345
Spectral H 6915


СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ
Реактивный грунт
Отвердитель

СВОЙСТВА

- Очень хорошая антикоррозийная защита
 - Прекрасная адгезия
 - Высокий выход
 - Быстрое нанесение
- Для профессионального применения *

* Продукт предназначен для широкого применения при малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе

ОСНОВАНИЯ			
Сталь	Обезжирить, подвергнуть сухой обработке P120 + P240.		
Алюминий	Обезжирить, матировать абразивным полотном, обезжирить.		
Оцинкованная сталь	Обезжирить, матировать абразивным полотном, обезжирить.		
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ			
	UNDER 345 H 6915	По объему	По весу
		1	100
		1	80
ВЯЗКОСТЬ			
	DIN 4/20°C	18 ÷ 20 сек	
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ			
Допустимые VOC II/B/c*	780 г/л		
VOC фактическое	780 г/л		
* Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/СЕ			
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ			
Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15°C и влажности не более 80%.			
НАНЕСЕНИЕ			
	Традиционный пистолет-краскораспылитель с гравитационным питанием	Сопло	Давление
		1.2 ÷ 1.5мм	Расстояние
		ВНИМАНИЕ: учитывайте указания изготовителя оборудования	
	Количество слоев	1 ÷ 2	
	Толщина одного сухого слоя	5 ÷ 10 мкм	
	Выход смеси, готовой к применению для толщины сухого слоя в указанном диапазоне	7.0 м ² /л при 15 мкм	
	Срок пригодности смеси при 20°C	2 дней	
	Испарение между слоями	3 ÷ 5 мин.	
На UNDER 345 нельзя непосредственно наносить полиэфирной шпатлевки или эпоксидного грунта.			

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	
	7 мин./20°C
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	
Разбавитель для акриловых продуктов Spectral SOLV 855 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.	
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	
Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания солнечных лучей.	
СРОКИ ПРИГОДНОСТИ	
Spectral UNDER 345	24 месяца/20°C
Spectral H 6915	24 месяца/20°C
БЕЗОПАСНОСТЬ	
См. Карту характеристики	
ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
<p>Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля.</p>	

Spectral UNDER 345**ВЕСОВЫЕ КОЛИЧЕСТВА КОМПОНЕНТОВ:**

ВНИМАНИЕ! Для получения грунта с соответствующими параметрами, очень важно точно дозировать отдельные компоненты.

Количество смеси	Spectral UNDER 345	Spectral H 6915
0.10 л	53 г	45 г
0.20 л	107 г	89 г
0.30 л	160 г	134 г
0.40 л	213 г	178 г
0.50 л	267 г	223 г
0.75 л	400 г	334 г
1.00 л	533 г	445 г
2.00 л	1066 г	890 г